



BLANC ET ZOLPACHROM 3
Les caractéristiques certifiées sont disponibles
auprès d'AFNOR Certification ou sur le site
internet www.marque-nf.com.



Peinture copolymère acrylique mate
Polyvalence d'emploi
Couvrant, opacité, durabilité
Qualité fongistatique
Peu sensible à la salissure
Aspect mat

DESTINATION

Peinture copolymère acrylique mate à large polyvalence d'emploi en travaux neufs et d'entretien :

- * Protection et décoration des façades nues ou revêtues
- * Peinture mate pour murs et plafonds en locaux secs ou humides
- * Sous-couche isolante sur fonds alcalins
- * Finition lisse de certains procédés d'isolation thermique ARMATERM

Par sa faible sensibilité à l'accrochage des salissures et sa bonne tenue aux nettoyants / désinfectants (hospitaliers notamment), ZOLPAN MAT est bien adaptée en décoration intérieure de locaux, espaces de circulation et zones de travail à forte fréquentation et/ou à exigences d'hygiène élevées : établissements de santé ou parahospitaliers, restauration collective, cuisine industrielle, hôtellerie,...

SUPPORTS

Fonds usuels du bâtiment normalement absorbants
Sous-enduits armés des systèmes d'isolation thermique ARMATERM POUDRE
Anciennes peintures adhérentes en bon état
NOTA : Ne pas utiliser sur anciennes imperméabilités de façades

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- * Très beau rendu d'aspect (mat profond sans reprises)
- * Très bonne blancheur, non jaunissant
- * Opacité et garnissant
- * Large choix chromatique, bonne tenue UV des teintes
- * Bonne tenue en milieu humide ou condensant
- * Résistant au développement des micro-organismes
- * Confort d'application : bonne glisse, hors pluie rapide, sans projections ni reprises
- * Application manuelle ou mécanisée
- * Adhérence directe tous supports (sains)
- * Séchage rapide, redoublable dans la journée
- * Produit en phase aqueuse : confort et sécurité d'emploi, respect de l'environnement

CARACTÉRISTIQUES d'IDENTIFICATION

Selon normes en vigueur ou, à défaut, selon normes internes

Présentation

Peinture onctueuse

Aspect sec

Mat minéral

Brillant spéculaire

BS 60° < 3

Extrait sec

- * en poids : 65 ± 2 %
- * en volume : 49 ± 2 %

Densité

1,50 ± 0,05

Point éclair

Sans objet

Taux de COV

30 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l

Séchage

Sec : 30 mn. Redoublable : 2 heures

(20°C, 65 % HR)

Le séchage est retardé par temps froid et humide

Rendement

6 à 8 m²/l la couche en travaux de façades
8 à 10 m²/l la couche en décoration intérieure

Classification

NF T36-005. Famille I, Classe 7 a2 b2

XP T34-722 : Classe D2

EN 1062.1 : E3 V2 W3 A0

Classement feu : M1 sur support M0

Label vert excell : Exempt de contaminants pouvant perturber la qualité de l'environnement vinicole (chlorophénols, chloroanisoles et dérivés).

NF Env : Conforme aux exigences de la marque en blanc et teintes

EN 13300 : opacité 2 couches à 8 m²/l/c : classe 1 (rapport de contraste ≥ 99,5)

MISE en ŒUVRE Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes/DTU en vigueur

PRÉPARATION des FONDS Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application
 Selon les cas, ils peuvent nécessiter un brossage, ponçage, grattage, décapage, lavage HP, lessivage pour éliminer toute trace de salissure et les parties écaillantes, friables ou pulvérulentes pouvant perturber l'adhérence
 * Elimination des micro-organismes : FONGIMOUSSE PLUS
 * Révision des supports, surfacage : ARMATERM COLLE ou COLLE POUDRE (ext.), FILLEX ou CILD (int.)
 * Accessoires métalliques (dégraissés, dérouillés) : application directe en intérieur sinon primaire adapté
 * Plâtres et dérivés : impression MAOLINE ou MAOPRIMER

APPLICATION du PRODUIT

Processus (façades)

* Fonds mécaniquement solides : 2 couches ZOLPAN MAT ton sur ton
 * Fonds très poreux ou douteux (pulvérulence résiduelle, anciennes peintures minérales) : 1 c STYZOL THIXO + 1 c ZOLPAN MAT
 * Béton cellulaire (façades) : impression ZOLPAFIX 100 + 2 c ZOLPAN MAT

Matériel

Rouleau polyamide (décoratifs) ou rouleau texturé 18 mm, brosse, airless (buse 19 à 21%)

Dilution

Produit prêt à l'emploi
 Jusqu'à 5 % d'EAU en application mécanisée ou en première couche sur fonds poreux EAU, immédiatement après usage

Nettoyage du matériel Conditions d'application

. Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C)
 . Humidité relative inférieure à 80 %
 . Temps sec et à l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil
 . Chais à vin : Ventilation adaptée pendant et après l'application. Ne pas utiliser en milieu confiné. Contact indirect.

TEINTES Système ZOLPACHROM 3 (Blanc et toutes bases)

CONDITIONNEMENT 1 L - 4 L - 16 L

CONSERVATION 24 mois en emballage d'origine non entamé
 Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT et SANITAIRE

Consulter :
 * l'étiquette informative de sécurité sur l'emballage
 * la Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : www.zolpan.fr
 * la Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire "Peintures de ravalement en phase aqueuse, classe D2" sur INTERNET : www.inies.fr

Fiche Technique n° 2301
Date d'édition : Juin 1994
Date de modification : Novembre 2011

Nota : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

