

DULUX PROFESSIONAL ACRYLIC SEALER UNDERCOAT**DULUX PROFESSIONAL SOUS-COUCHE ISOLANTE ACRYLIQUE****AUDD0155****ÉLÉMENT A**

664-84-191

APPROBATIONS

GPC-U-163/2, GPC-S-17/2, APAS-0163/2, APAS-0172

DESCRIPTION

DULUX PROFESSIONAL SOUS-COUCHE ISOLANTE ACRYLIQUE EST UNE PEINTURE ACRYLIQUE D'EXCEPTION AVEC UN EXCELLENT POUVOIR D'OPACITE, D'ADHERENCE, D'ISOLATION ET DE REMPLISSAGE. ELLE EST ADAPTEE POUR LES ZONES INTERIEURES EN PARTICULIERS LES NOUVEAUX MURS ET PLAFONDS.

CARACTERISTIQUES

- TRES GRANDE OPACITE
- EXCELLENTE ADHERENCE
- RECOUVRABLE PAR TOUT PRODUIT DE REVETEMENT
- A BASE D'EAU

AVANTAGES

- NEUTRALISE LA SURFACE PERMETTANT L'APPLICATION DE 2 COUCHES ET UN GAIN DE TEMPS D'APPLICATION.
- ADHERE AU SUBSTRAT AUGMENTANT LA DUREE DE VIE DU REVETEMENT.
- A UTILISER AVANT LES COUCHES DE PEINTURE ACRYLIQUE OU A L'HUILE, UN SEUL PRODUIT POUR TOUT.
- NETTOYAGE FACILE, FAIBLE ODEUR.

UTILISATION

UTILISER DULUX PROFESSIONAL SOUS-COUCHE ACRYLIQUE COMME SOUS-COUCHE ISOLANTE A SECHAGE RAPIDE SUR LES MAÇONNERIES INTERIEURES, LES PANNEAUX MURAUX RECOUVERTS DE PAPIER ET LE BOIS ET LE METAL SI ADEQUATEMENT PREPARES AVANT APPLICATION. ADAPTE POUR RECEVOIR DES REVETEMENTS A BASE D'EAU OU HUILE.

PRECAUTIONS ET LIMITES

TOUTES LES PREPARATIONS ET APPLICATION DOIVENT ETRE CONFORMES A LA NORME AUSTRALIENNE AS2311 : PEINTURE DES BATIMENTS.

NE PAS TROP ETALER NI NE DEPASSER 12 M² PAR LITRE PAR COUCHE.






PAR TEMPS CHAUD RINCER LE PINCEAU TOUTES LES 1/2 HEURE OU UTILISER 2 PINCEAUX EN EN LAISSANT 1 DANS L'EAU.

NE PAS APPLIQUER SI LA TEMPERATURE EST INFÉRIEURE A 10° OU QUAND LA TEMPERATURE DE LA SURFACE TRAITÉE RISQUE D'ÊTRE INFÉRIEURE A 10° PENDANT LE TEMPS DE SECHAGE, AU RISQUE D'EMPECHER LA FORMATION COMPLETE DU FILM DE FINI RESULTANT EN UNE DIMINUTION DES PROPRIETES.

GUIDE DES PERFORMANCES/RESISTANCE

CLIMAT	NON RECOMMANDE POUR UN USAGE EN EXTERIEUR.	CHALEUR	JUSQU'À 70°.
EAU	EXCELLENT QUAND LA COUCHE DE SURFACE EST UNE COUCHE APPROUVEE.	SOLVANT	SENSIBLE AUX HYDROCARBURES, ALCOOLS ET CETONES AROMATIQUES.
ABRASION	BONNE QUAND UNE COUCHE DE FINI EST APPLIQUEE.		

PROPRIETES TYPIQUES

NIVEAU DE BRILLANCE	MAT		DILUANT	EAU	
COULEUR	BLANC, PEUT ETRE TEINTE JUSQU'À 25 ML PAR LITRE		COMPOSANT	1	
TOXICITE	SANS PLOMB. LE FILM SEC EST NON-TOXIQUE ET CONFORME A LA NORME AS1647, SECTION 3		NIVEAU DE COV (COMPOSES ORGANIQUES VOLATILES)	46 G/LITRE Y COMPRIS DULUX TEINTURE FAIBLE VOC (DULUX LOW VOC TINTER)	
REPOND AUX EXIGENCES GBCA¹ VOC²	OUI. LES VALEURS DE COMPOSES ORGANIQUES VOLATILES TOTAUX (COVT) SONT CALCULEES CONFORMEMENT A LA METHODOLOGIE ETABLIE DANS LES MANUELS « GREEN STAR TECHNICAL MANUALS ». LE CONTENU DES COVT EST THEORIQUEMENT CALCULE COMME ETANT LA SOMME TOTALE DES VALEURS COV CONNUES DES COMPOSANTS DES MATERIAUX DE BASE DU PRODUIT. CES MATERIAUX COMPRENNENT LA PEINTURE DE BASE PLUS LA TEINTURE A FAIBLE COV AJOUTEE NECESSAIRE POUR LES COULEURS NON PREPARES EN USINE.		SEC AU TOUCHER	30 MINUTES	
NETTOYAGE	 A L'EAU				
METHODE DE NETTOYAGE	NETTOYER TOUS LES EQUIPEMENT A L'EAU.				
METHODE D'APPLICATION	 PISTOLET A PEINTURE	 PULVERISATEUR	 PINCEAU	 ROULEAU	
CONDITIONS D'APPLICATION	SOLIDES PAR VOLUME		38		
			MINI	MAXI	RECOMMANDE
	ÉPAISSEUR FILM MOUILLE PAR COUCHE (MICRONS)		87	87	87
	ÉPAISSEUR FILM SEC PAR COUCHE (MICRONS)		33	33	33
	TEMPS DE RECOUVREMENT (MIM)		2 HEURES	INDEFINI	
	COUVERTURE THEORIQUE (M ² /LITRE)		11,5	11,5	11,5

¹ GNCA = GREEN BUILDING COUNCIL OF AUSTRALIA = CONSEIL AUSTRALIEN DES BATIMENTS ÉCOLOGIQUES

² VOC = VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS : COMPOSES ORGANIQUES VOLATILES

GUIDE D'APPLICATION	
PREPARATION DES SURFACES	<ul style="list-style-type: none"> • TOUTES LES SURFACES DOIVENT ETRE BIEN NETTOYEES, SANS SALETE, GRAISSE, MOISSURE, CRAIE, PLATRE ET SANS ECAILLE OU ECLAT DE PEINTURE. • CE PRODUIT EST ADAPTE POUR UNE UTILISATION SUR LES PLAQUES DE PLATRE (PLACOPLATRE), LA MAÇONNERIE INTERIEURE TELLE QUE L'ENDUIT AU CIMENT OU LA BRIQUE ET COMME COUCHE INTERMEDIAIRE SUR LE BOIS OU METAL PREPARE ADEQUATEMENT. POUR LES SURFACES EN PLATRE UTILISER UN LIANT ISOLANT OU UNE SOUS-COUCHE A BASE D'HUILE.
ÉQUIPEMENT ET METHODE D'APPLICATION	<ul style="list-style-type: none"> • PINCEAU, ROULEAU, PISTOLET A PEINTURE CONVENTIONNEL OU PULVERISATEUR • BIEN MELANGER LE CONTENU DU POT AVANT ET PENDANT L'APPLICATION. APPLIQUER LE PRODUIT A PARTIR DU POT DIRECTEMENT. LE PRODUIT PEUT ETRE APPLIQUÉ SUR LES SURFACES HUMIDIFIEES. EN CAS D'APPLICATION SUR DES SURFACES SECHES OU POREUSES HUMIDIFIER LA SURFACE AVANT D'APPLIQUER LE PRODUIT. <p><u>PINCEAU</u> : MOILLER LES PINCEAUX AVEC DE L'EAU AVANT UTILISATION POUR EVITER TOUT « COLLAGE » OU AMALGAME. APPLIQUER UNE COUCHE ENTIERE DIRECTEMENT A PARTIR DU POT. S'IL FAIT CHAUD IL PEUT ETRE NECESSAIRE DE DILUER LE PRODUIT AVEC JUSQU'A 100 ML D'EAU PAR LITRE DE PRODUIT.</p> <p><u>ROULEAU</u> : UTILISER UN ROULEAU A POILS MOYENS ET APPLIQUER UNE COUCHE ENTIERE DIRECTEMENT A PARTIR DU POT ET TERMINER PAR DE LEGERS PASSAGES PARALLELES AVEC UN ROULEAU SEC.</p> <p><u>PISTOLET A PEINTURE CONVENTIONNEL/PULVERISATEUR</u> : LE PRODUIT EST ADAPTE POUR UNE APPLICATION AVEC CES APPAREILS. SI NECESSAIRE DILUER AVEC JUSQU'A 100 ML D'EAU PAR LITRE DE PRODUIT POUR FACILITER L'APPLICATION.</p>

SANTE & SECURITE			
N° DE FDS (FICHE DE DONNEES DE SECURITE)	45509,0	EFFET SUR LA SANTE	POUR DES INFORMATIONS DETAILLEES VOIR L'ETIQUETTE PRODUIT ET LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE (FDS) DISPONIBLE AU SERVICE CLIENT. <u>EFFETS SUR LA SANTE</u> : LES ECLABOUSSURES AUX YEUX PEUVENT CAUSER DES IRRITATIONS. LORS DE L'APPLICATION PAR PISTOLET OU PULVERISATEUR L'INHALATION DE BROUILLARD DE PRODUIT PEUT CAUSER DES IRRITATION RESPIRATOIRE. <u>ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE</u> : PORTER DES LUNETTES DE PROTECTION ET LORS D'APPLICATION AU PISTOLET OU PULVERISATEUR PORTER UN MASQUE ANTI-POUSSIÈRE.
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION	ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE : PORTER DES LUNETTES DE PROTECTION ET UN MASQUE ANTI-POUSSIÈRE LORS DE L'APPLICATION AU PISTOLET OU PULVERISATEUR.		
EN CAS D'URGENCE APPELER LE 1 800 033 111			

TRANSPORT & STOCKAGE			
EMBALLAGE A	664-84191	TYPE DE TRANSPORT	PRODUIT NON DANGEREUX. AUCUN TRANSPORT PARTICULIER NECESSAIRE.

VOLUMES	4 LITRES – 10 LITRES - 15 LITRES	POIDS	6,3 KG – 16,1 KG – 24,4 KG
POINT D'ÉCLAIR	P/A	N° UN	P/A
CLASSE DE PRODUIT DANGEREUX	P/A	GROUPE D'EMBALLAGE	P/A

RENONCIATION:

DULUX, SELLEYS ET D'AUTRES MARQUES SUIVIES DE © SONT DES MARQUES DEPOSEES. LES MARQUES SUIVIES DE ™ SONT DES MARQUES DEPOSEES.

LES DONNEES FOURNIES AVEC LE SYSTEME DUSPEC SONT EXACTES AU MOMENT DE LA PUBLICATION, TOUTEFOIS IL EST DE LA RESPONSABILITE DES UTILISATEURS DE VERIFIER QU'ELLES SONT TOUJOURS ACTUELLES AVANT UTILISATION L'UN QUELCONQUE DE CES PRODUITS OU DE CES PRODUITS DE RECOUVREMENT.

RENONCIATION : TOUT CONSEIL, RECOMMANDATION, INFORMATION, AIDE OU SERVICE FOURNI PAR TOUTE DIVISION DU GROUPE « DULUX GROUP » (AUSTRALIA) PTY LTD OU SES ENTITES LIEES OU APPARENTEES (COLLECTIVEMENT APPELEES « DULUXGROUP ») EN RAPPORT AVEC LES PRODUITS FABRIQUES PAR EUX OU LEUR UTILISATION OU APPLICATION EST DONNE DE BONNE FOI ET EST JUGE APPROPRIE ET FIABLE PAR « DULUXGROUP », TOUTEFOIS TOUT CONSEIL, RECOMMANDATION INFORMATION, AIDE OU SERVICE FOURNI PAR TOUT SERVICE DE « DULUXGROUP » EST FOURNI SANS QU'AUCUNE RESPONSABILITE N'Y SOIT RATTACHE A LA CONDITION QUE CE QUI PRECEDE N'EXCLUT PAS, NI NE LIMITE, NI NE RESTREIGNE OU NE MODIFIE LES DROITS ET RECOURS DE TOUTE PERSONNE OU LES RESPONSABILITES IMPOSEES A « DULUXGROUP » DE TOUTE CONDITION OU GARANTIE IMPLICITE PAR LES LOIS OU DECRETS DU COMMONWEALTH, DU PAYS OU ETAT QUI RENDENT NULLE OU INTERDISENT DE TELLE EXCLUSION OU MODIFICATION.

LES RESULTATS ATTENDUS DE L'APPLICATION DES PRODUITS SONT TELS QUE DECRITS DANS LA "DUSPEC SPEC SHEET" (SPECIFICATION DUSPEC) A LA CONDITION QUE LES PRODUITS SOIENT UTILISES ET APPLIQUES SELON LES INDICATIONS ET PROCEDURES STIPULEES SUR LA "PRODUCT DATA SHEET" (FICHE DE DONNEES DU PRODUIT) INDIVIDUELLE DE CHAQUE PRODUIT.

« DULUXGROUP » « DULUX » « SELLEYS » « BERGER » « BERGER GOLD LABEL » « HADRIAN » « WALPAMUR » « LEVENE » « ACRATEX » ET D'AUTRES MARQUES SUIVIES DE ® SONT DES MARQUES DEPOSEES DE ORICA AUSTRALIA PTY LTD ABN 99 004 117 828. LES MARQUES SUIVIES DE ™ SONT DES MARQUES DEPOSEES DE « DULUXGROUP » (AUSTRALIA) PTY LTD ABN 67 000 049 427. LES MARQUES SUIVIES DE ™ SONT DES MARQUES DEPOSEES.

NOTE : CE DOCUMENT EST VALABLE PENDANT 60 JOURS UNIQUEMENT A PARTIR DE LA DATE D'EMISSION.

DULUXGROUP (AUSTRALIA) PTY LTD 1956 DANDENONG ROAD – CLAYTON – VICTORIA 3168 AU ABN 67 000 049 427