

« DULUX DESIGN RUST » - DULUX EFFET ROUILLE
AUDD1652

Élément A	690-D0015	Élément B	690-D0016
APPROBATION	P/A		

DESCRIPTION

« DULUX DESIGN RUST » EST UNE PEINTURE A BASE D'EAU POUR INTERIEUR ET EXTERIEUR QUI PRODUIT UN EFFET METALLIQUE ROUILLE SUR TOUTE SURFACE QUI PEUT ETRE PEINTE. APPLIQUER 2 COUCHES DE « DULUX DESIGN RUST » SUR 2 COUCHES DE « DULUX DESIGN RUST BASE PAINT » (BASE DULUX DESIGN RUST) ET LAISSER AGIR PENDANT UNE NUIT ENTIERE POUR QUE L'EFFET "ROUILLE" APPARAISSE. « DULUX DESIGN RUST BASE PAINT » ET « DULUX DESIGN RUST SOLUTION » DOIVENT ETRE APPLIQUES AU PINCEAU.

CARACTERISTIQUES

EFFET ROUILLE TENDANCE
 FACILE A APPLIQUER
 FINI MAT

AVANTAGES

POUR INTERIEUR ET EXTERIEUR
 OBTENTION FACILE DE L'EFFET SOUHAITE

UTILISATION

« DULUX DESIGN RUST » PEUT ETRE UTILISE SUR LES MURS EN INTERIEUR ET EN EXTERIEUR, PEUT AUSSI ETRE UTILISE SUR LES PORTES ET ACCESSOIRES EN EXTERIEUR. LE PRODUIT N'EST PAS ADAPTE POUR LES SURFACES/ZONES A GRAND USAGE/PASSAGE OU LES SURFACES DONT LA POROSITE VARIE.

PRECAUTIONS ET LIMITES

SURFACES NOUVELLEMENT PEINTES : EVITER L'EXPOSITION A LA PLUIE ET LA CONDENSATION PENDANT 48 HEURES.

REPEINDRE SUR UNE SURFACE TRAITEE AVEC « DULUX DESIGN RUST » : SI VOUS SOUHAITEZ CHANGER OU FAIRE DES RETOUCHES SUR LA COUCHE DE FINI CONTACTER LE SERVICE CLIENT DE DULUX POUR OBTENIR LEURS CONSEILS.

COMPOSITION : 1 A <10% CHLORURE D'AMMONIUM ; 1 A <10% SELS DE CUIVRE

LES PEINTURES ANTIROUILLE ET LES SOLUTIONS ANTIROUILLE DOIVENT ETRE GARDEES HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS.

PERFORMANCES

CLIMAT	ADAPTE POUR L'INTERIEUR ET L'EXTERIEUR	SEL	P/A
CHALEUR	RESISTE JUSQU'A 60°C	EAU	ÉVITER L'EXPOSITION A LA PLUIE ET LA CONDENSATION PENDANT 48 HEURES. NE PAS NETTOYER AVEC DE L'EAU OU DES DETERGENTS.
SOLVANTS	SENSIBLE A L'EAU, HYDROCARBURES ET ALCOOLS	ACIDE	P/A
ALCALINS	P/A		

PROPRIETES TYPIQUES				
Niveau de brillance	Mat		Diluant	DILUTION NON RECOMMANDEE
Couleur	Fini métallique rouillé		Composants	2
Nombre de couches	2		Toxicité	SANS PLOMB. LE FILM SEC EST NON-TOXIQUE ET CONFORME A LA NORME AS 1647 – 3 ^{EME} PARTIE
Niveau COV¹	<5 g/L		Conservation	P/A
Mélange	P/A		Durée de vie en pot	P/A
Sec au touché	2 heures			
Nettoyage	Eau			
Nettoyage du matériel	Nettoyer tout le matériel à l'eau			
Application	Pinceau			
Conditions d'application	Solides par volume	23.8		
		Min.	Max.	RECOMMANDE
	Film mouillé par couche (microns)	197	197	197
	Film sec par couche (microns)	47	47	47
	Couches subséquentes	12 heures		
Couverture théorique (m ² /L)	5.1	5.1	8	

¹ COV = Composé Organique Volatile

GUIDE D'APPLICATION

<p>Préparation de la surface</p>	<p>*SURFACES DEJA PEINTES : « DULUX DESIGN RUST » PEUT ETRE APPLIQUEE SUR DES SURFACES DEJA PEINTES MAIS QUI SONT EN BONNE CONDITIONS. POUR UN RESULTAT OPTIMUM LA SURFACE DOIT ETRE LISSE ET SANS DEFAUT. PONCER LEGEREMENT LES SURFACES LISSES. NETTOYER LES MURS EN LES LAVANT AVEC UN DETERGENT TYPE LESSIVE ST MARC PUIS RINCER A L'EAU. APPLIQUER UNE COUCHE DE « DULUX 1 STEP ACRYLIC PRIMER SEALER & UNDERCOAT » (SOUS-COUCHE ISOLANTE) SUR TOUTES LES ZONES QUI ONT ETE REPARÉES, QUI ONT UNE SURFACE LISSE INEGALE.</p> <p>SURFACES NON PEINTES : LES SURFACES RECOUVERTES D'UN FILM PAPIER, SURFACES EN CIMENT OU BRIQUE : BROSSER LA SURFACE POUR ENLEVER LA POUSSIERE. APPLIQUER UNE COUCHE DE « DULUX 1 STEP ACRYLIC PRIMER SEALER & UNDERCOAT » (SOUS-COUCHE ISOLANTE). PLATRE NU, PLATRE-FIBRE, FIBRO-PLATRE : BROSSER LA SURFACE POUR ENLEVER LA POUSSIERE. APPLIQUER UNE COUCHE DE « DULUX SEALER BINDER » (ISOLANT LIANT).</p>
<p>Procédure d'application et matériel</p>	<p>*PINCEAU UNIQUEMENT POUR « DULUX DESIGN RUST » & « DULUX RUST SOLUTION. »</p> <p>*VEUILLEZ NOTER : L'EFFET PRODUIT PAR « DULUX DESIGN RUST » SURVIENT PAR REACTION CHIMIQUE. LES RESULTATS PEUVENT VARIER SELON L'ÉPAISSEUR DU FILM, LA METHODE UTILISEE, DU TEMPS ECOULE, LA TEMPERATURE AMBIANTE, LE SUPPORT, ETC. LA PEINTURE CONTINUERA D'AGIR ET L'EFFET DE ROUILLE CONTINUERA DE SE PRODUIRE APRES L'APPLICATION. SUR LES SURFACES EXTERIEURES DES TACHES DE ROUILLE (CAUSEES PAR L'ÉCOULEMENT D'EAU DE PLUIE) POURRAIENT APPARAÎTRE SUR LES SURFACES ADJACENTES TELLES QUE LE PAVAGE PAR EXEMPLE. POUR EVITER CES TACHES NOUS VOUS RECOMMANDONS DE TERMINER PAR UNE COUCHE INCOLORE A BASE D'EAU ADAPTEE TELLES QUE « INTERGRAIN ULTRACLEAR ». « ULTRACLEAR SATIN » PEUT ETRE APPLIQUEE AU ROULEAU SI APPLIQUER SUR LA ROUILLE UNIQUEMENT. LA COUCHE TRANSPARENTE POURRAIT ACCROITRE LE NIVEAU DE BRILLANCE ET FONCE L'EFFET. NE PAS APPLIQUER EN CAS DE FORTE HUMIDITE.</p> <p>*POUR OBTENIR AU EFFET DE ROUILLE AUTHENTIQUE, APPLIQUER D'ABORD 2 COUCHES DE PEINTURE « DULUX DESIGN RUST BASE PAINT », PUIS 2 COUCHES DE « DULUX DESIGN RUST SOLUTION ». LES 2 PRODUITS DOIVENT ETRE APPLIQUES AVEC UN PINCEAU LARGE. APPLIQUER « DULUX RUST SOLUTION » SUR « DULUX DESIGN RUST BASE QUAND SEC APRES 12 HEURES.</p> <p>PEINTURE DE BASE (SOUS-COUCHE): POUR ASSURER UNE BONNE REPARTITION EGALE DE PARTICULES DE ROUILLE BIEN SECOUER LE POT DE « DULUX DESIGN RUST BASE PAINT » AVANT DE VERSER LA PEINTURE DANS UN CONTENANT PROPRE ET SEC. MELANGER : BIEN MELANGER AVEC UNE SPATULE PLATE DANS UN MOUVEMENT ALLANT DU HAUT VERS LE BAS POUR BIEN FAIRE REMONTER LES PARTICULES. APPLICATION AU PINCEAU : APPLIQUER 2 COUCHES DE « DULUX DESIGN RUST BASE PAINT » AVEC UN PINCEAU LARGE PAR DES COUPS/MOUVEMENTS ALEATOIRES DU PINCEAU. NE PAS UTILISER DE ROULEAUX NI DE PISTOLETS. FAIRE UN TEST AVANT COMMENCER EN UTILISANT UNE GRANDE PLAQUE DE BOIS. ATTENDRE 12 HEURES ENTRE CHAQUE COUCHE.</p> <p>DILUTION: NON RECOMMANDEE. COUVERTURE: JUSQU'A 8 m² PAR LITRE. SECHAGE: PAR ENVIRON 25° LA PAIENTURE SERA SECHE AU TOUCHE 2 HEURES ENVIRON APRES APPLICATION. ATTENDRE 12 HEURES POUR APPLIQUER LES COUCHES SUBSEQUENTES. PAR TEMPS HUMIDE OU PLUS FRAIS LAISSER SECHER PLUS LONGTEMPS. LA TEMPERATURE DOIT ETRE SUPERIEURE A 10° ET INFERIEURE A 30° PENDANT L'APPLICATION ET LE SECHAGE.</p> <p>RUST SOLUTION : AU PINCEAU : APPLIQUER 2 COUCHES DE « DULUX DESIGN RUST SOLUTION » AVEC UN PINCEAU LARGE, PAR COUP/MOUVEMENT ALEATOIRES DU PINCEAU. NE PAS UTILISER DE ROULEAU OU PISTOLET. AVANT DE COMMENCER, TESTER VOTRE METHODE D'APPLICATION SUR UNE GRANDE PLAQUE DE BOIS. ATTENDRE 8 HEURES MINIMUM ENTRE LES COUCHES. LA ROUILLE COMMENCERA A SE DEVELOPPER DANS LES HEURES QUI SUIVENT L'APPLICATION ET CONTINUERA EN AUGMENTANT L'EFFET AU COURS DES 12 HEURES SUIVANTES. POUR ACCELERER L'EFFET DE ROUILLE VAPORISER LEGEREMENT LA SURFACE AVEC DE L'EAU 2 A 3 FOIS ENTRE CHAQUE COUCHE (PENDANT LE SECHAGE).</p>

HYGIENE ET SECURITE

N° de FDS²	22704 ; 22706	Effets sur la santé	<p>POUR DES INFORMATIONS DETAILLEES SUR LE PRODUIT VOIR L'ETIQUETTE ET LES FDS ACTUELLES DISPONIBLES AUPRES DU SERVICE CLIENT. FDS 22704 POUR « RUST BASE PAINT » ET FDS 22706 POUR « RUST SOLUTION ».</p> <p>GARDER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS. ASSUREZ-VOUS QUE LA VENTILATION EST SUFFISANTE, GARDER LES PORTES ET LES FENETES OUVERTES PENDANT L'APPLICATION DES PRODUITS.</p> <p>PRECAUTIONS : RUST BASE PAINT: LORS DE L'APPLICATION DE « DULUX DESIGN RUST BASE PAINT » PORTER DES GANTS EN CAOUTCHOUC ET DES LUNETTES DE PROTECTION. PREMIERS SOINS : EN CAS D'INGESTION BOIRE BEAUCOUP D'EAU. CONTACTER UN MEDECIN. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX RINCER ABONDAMMENT EN FAISANT COULER DE L'EAU. CONTACTER UN MEDECIN SI L'IRRITATION PERSISTE. RUST SOLUTION : GARDER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS. EVITER LE CONTACT AVEC LA PEAU ET LES YEUX ET EVITER DE RESPIRER LES VAPEURS/BRUMES DE PRODUIT. PORTER UNE SALOPETTE, DES GANTS IMPERMEABLES ET DES LUNETTES DE PROTECTION CONTRE LES AGENTS CHIMIQUES. UTILISER LE PRODUIT DANS DES ZONES BIEN VENTILEES. CONSERVER LES POTS FERMES QUAND NON UTILISE, MEME PENDANT L'APPLICATION. PREMIERS SOINS : CONTACTER LE CENTRE ANTI-POISON POUR OBTENIR DES CONSEILS OU UN MEDECIN. EN CAS D'INGESTION NE PAS PROVOQUER LE VOMISSEMENT. DONNER UN VERRE D'EAU. CONTACTER UN MEDECIN. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX MAINTENIR LES YEUX OUVERTS ET LAVER AVEC DE L'EAU PENDANT 15 MINUTES AU MOINS ET CONTACTER UN MEDECIN. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES CHEVEUX ENLEVER LES VETEMENTS CONTAMINES ET RINCER LA PEAU ET LES CHEVEUX EN LAISSANT COULER DE L'EAU. EN CAS D'INHALATION ELOIGNEZ-VUS DES ZONES CONTAMINEES.</p>
Equipements de protection	EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE: GANTS EN CAOUTCHOUC/GANT IMPERMEABLE; LUNETTE DE PROTECTION OU LUNETTES DE PROTECTION CONTRE LES AGENTS CHIMIQUES. PORTER UNE SALOPETTE	Elimination	<p>NE PAS JETER LE RESTE/RESIDUS DE PRODUIT DANS LES TUYAUX D'EVACUATION. GARDER LE RESTE DE PRODUIT DANS LE POT POUR ELIMINATION DANS LES LIEUX APPROPRIES D'ELIMINATION DE PRODUITS CHIMIQUES. ELIMINER LE POT VIDE VIA LES CONTAINERS APPROPRIES DE RECYCLAGE DOMESTIQUE. LES PROGRAMMES DE RECYCLAGE PEUVENT VARIER D'UN ENDROIT A L'AUTRE, VERIFIER AVEC VOTRE MAIRIE.</p>

² FDS = Fiche de Données de Sécurité

TRANSPORT & STOCKAGE

Elément A	690-D0015	Type de transport	PRODUITS NON DANGEREUX. AUCUNE OBLIGATION DE TRANSPORT SPECIAL
VOLUME	250 ML; 2L ; 4L	Poids :	400 GR; 3,1 KG; 6,1 KG
Point d'éclair	P/A	Nombre UN	P/A
Classe de produit dangereux	P/A	Groupe d'emballage	P/A
Elément B	690-D0016		
Volume	500 ml	Poids	600 GR
Classe de produit dangereux	8		

RENONCIATION

DULUX ET D'AUTRES MARQUES SUIVIES DE ® SONT DES MARQUES DEPOSEES. LES MARQUES SUIVIES DE ™ SONT DES MARQUES COMMERCIALES.

LES DONNEES FOURNIES AVEC LE SYSTEME DUSPEC SONT EXACTES AU MOMENT DE LEUR PUBLICATION, TOUTEFOIS C'EST LA RESPONSABILITE DE L'UTILISATEUR DE VERIFIER SI ELLES SONT ACTUELLES AU MOMENT DE L'UTILISATION DES PRODUITS.

RENONCIATION :

TOUT CONSEIL, RECOMMANDATION, INFORMATION, AIDE OU SERVICE FOURNIS PAR DULUXGROUP (AUSTRALIE) PTY LTD OU SES ENTITES LIEES (COLLECTIVEMENT DULUXGROUP) EN RELATION AVEC LES PRODUITS MANUFACTURES PAR LUI OU LEUR UTILISATION ET APPLICATION SONT FOURNIS DE BONNE FOI ET SONT CONSIDERES APPROPRIES ET FIABLES. TOUTEFOIS, TOUT CONSEIL, RECOMMANDATION, INFORMATION, AIDE OU SERVICE FOURNIS PAR DULUXGROUP SONT FOURNIS SANS QU'AUCUNE RESPONSABILITE N'Y SOIT RATTACHEE A LA CONDITION QUE CE QUI PRECEDE N'EXCLUT PAS, NI NE LIMITE, NI NE RESTREIGNE OU NE MODIFIE LES DROITS ET RECOURS DE TOUTE PERSONNE OU LES RESPONSABILITES IMPOSEES A "DULUXGROUP" PAR TOUTE CONDITION OU GARANTIE IMPLICITE PAR LES LOIS OU DECRETS DU COMMONWEALTH, DU PAYS OU ETAT QUI RENDENT NUL OU INTERDISENT UNE TELLE EXCLUSION OU MODIFICATION.

IL EST ATTENDU QUE LES RESULTATS DE L'APPLICATION DE CES SYSTEMES DE REVETEMENT SOIENT TELS QUE DECRIT DANS LES "DUSPEC SPEC SHEET" (SPECIFICATIONS/FICHE DE DONNEES DUSPEC) A LA CONDITION QUE LES PRODUITS SOIENT UTILISES ET APPLIQUES SELON LES INDICATIONS ET PROCEDURES STIPULEES SUR LES (PRODUCT DATA SHEET) FICHES DE DONNEES INDIVIDUELLES.

DULUXGROUP, DULUX, BERGER, BERGER GOLD LABEL, HADRIAN, WALPAMUR, LEVENE, ACRATEX ET D'AUTRES MARQUES SUIVIES DE ® SONT DES MARQUES DEPOSEES DE DULUXGROUP (AUSTRALIE) PTY LTD ABN 67 000 049 427. LES MARQUES SUIVIES DE ™ SONT DES MARQUES DE COMMERCIALES.

NOTE: CE DOCUMENT EST VALABLE PENDANT 60 JOURS UNIQUEMENT A PARTIR DE LA DATE D'EMISSION.

DULUXGROUP (AUSTRALIE) PTY LTD - 1956 DANDENONG ROAD - CLAYTON - VICTORIA 3168 - AUSTRALIE - ABN 67 000 049 427