

DULUX																																				
DuSpec		FICHE DE DONNÉES																																		
DULUX Tuscan Effects (Effet Toscane)							Fiche de données n° AUDD0044																													
APPROBATIONS			P/A																																	
Description																																				
DULUX Tuscan Effect (Effet Toscane) est une peinture 100% acrylique pour extérieur pour application sur brique, béton, fibrociment et murs en maçonnerie. Formulée pour créer l'effet doux trouvé en Toscane, la peinture Dulux Tuscan Effect ne fera pas d'effet de coulure par l'eau comme peuvent le faire les peintures à la chaux.																																				
Caractéristiques						Avantages																														
Effet de peinture à la mode						Permet un effet toscane passé par l'effet du temps																														
Produit unique						Application facile au pinceau ou au rouleau																														
Simple à appliquer						Aucune difficulté pour obtenir l'effet souhaité																														
Fini mat						Pas de marque de coulure																														
Utilisation																																				
DULUX Tuscan Effects a été formulée pour obtenir un produit unique qui permet un effet inégal subtil. Il a été formulé pour avoir suffisamment de temps pour travailler le produit dans un mouvement croisé nécessaire pour obtenir l'effet souhaité.																																				
Résistance																																				
Au climat:		Recommandé pour utilisation en extérieur					Au sel:		P/A																											
A la chaleur:		jusqu'à 60°					A l'eau:		Résiste à l'exposition prolongée à la pluie et condensation																											
Au solvant:		Sensible aux hydrocarbures					A l'abrasion:		Résiste à un léger brossage																											
A l'acide:		P/A					Aux alcalins:		P/A																											
Propriétés standard et données d'application																																				
Niveau de brillance:		Fini mat					Diluant:		Pas recommandé toutefois s'il fait particulièrement chaud ou par grand vent au moment de l'application 5% d'eau peuvent être ajoutés																											
Indicateur de niveau de brillance:		<table border="1"> <tr> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>40</td> <td>50</td> <td>60</td> <td>70</td> <td>85</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </table>										X											5	10	20	30	40	50	60	70	85	100		Couverture :		8 m ² /l
X																																				
5	10	20	30	40	50	60	70	85	100																											
Solides volume:		40.0					Toxicité:		Sans plomb. La peinture sèche n'est pas toxique et en conformité avec les normes AS1647 – section 3																											
Couleur:		Peut être teinté en 20 couleurs Toscanes et 20 couleurs Suede Effect (effet daim/suède)					Épaisseur couche mouillée		188 µm recommandé																											
Nombre de couche		2					Épaisseur couche sèche		75 µm recommandé																											
Séchage au toucher		1 à 2 heures					Autre couche		Après 4 heure																											
Nettoyage		Eau																																		
Méthode d'application		Pinceau, rouleau																																		

Fiche de données:	DULUX Tuscan Effect (Effet Toscane)		
DuSpec Code de données:	AUDD0044	Page	1 of 3
Numéro d'émission:	10.0	Date d'émission	11.10.2005

DULUX			
DuSpec		FICHE DE DONNÉES	
DULUX Tuscan Effects (Effet Toscane)		Fiche de données n° AUDD0044	
Application			
Préparation de la surface			
Surface déjà peinte : Aucune sous-couche nécessaire si la surface à peindre est complètement saine. Pour tester la surface couper la surface avec une lame bien affilée ; coller un morceau de scotch et bien appuyer sur la coupure ; retirer le scotch ; si des écailles de peinture ou morceaux de surface restent collés sur le scotch, la surface doit être grattée/poncée pour obtenir une surface saine et solide. Gratter toute écaille de peinture. Poncer la surface pour obtenir un fini mat, éliminer toute la poussière. Nettoyer toute zone qui serait poudreuse ou poussiéreuse avec un tuyau d'eau et une brosse dure. Laisser sécher complètement puis appliquer une couche de DULUX Acrylic Primer Undercoat sur toutes les surfaces nues pour uniformiser les porosités.			
Briques, maçonnerie, béton et fibrociment nouvellement posé : Boucher les trous avec un produit adapté pour les extérieurs, puis laver à l'eau en utilisant une brosse dure pour enlever tous les résidus, puis appliquer une sous-couche de DULUX Acrylic Primer Undercoat pour rendre la surface étanche. Il faut attendre un minimum de 28 jours pour appliquer le produit sur un surface cimentée si le ciment est nouveau.			
Application et équipement : La peinture DULUX Tuscan Effects requiert en général 2 couches pour obtenir l'effet souhaité. Bien mélanger avant utilisation avec une spatule plate en faisant un mouvement de haut en bas. Appliquer le produit au rouleau et au pinceau dans les zones non accessibles au rouleau. La première couche peut être appliqué au rouleau ou pinceau si préféré en utilisant un pinceau large (100 mm) par un mouvement en croix pour obtenir l'effet souhaité. L'utilisation d'un pinceau pour l'application de la 2 ^{ème} couche permettra un effet plus soutenu et une meilleure opacité. Assurez-vous que toute la zone à peindre est bien recouverte de produit pour que l'effet soit réparti sur toute la surface.			
Note : Le produit s'éclairci au fur et à mesure du séchage et l'effet Toscane n'apparaît qu'après 30 minutes environ. L'effet final dépend beaucoup de la technique du peintre. L'effet Toscane sera moins évident pour les couleurs claires que pour les couleurs foncées.			
Santé et Sécurité			
N° de FDS (Fiche de Données de Sécurité) 45450		Effets sur la santé: Pour des informations détaillées sur les effets sur la santé se référer à l'étiquette du produit ou la FDS disponible aux services commercial ou ventes. Effets sur la santé: les éclaboussures sur les yeux provoqueront des irritations.	
Équipement de protection: EPI – Équipement de Protection individuelle: Porter des lunettes de protection			
En cas d'urgence appeler le: 1 800 033 111			
Précautions et limitations Toute préparation et peinture doit être en conformité avec la norme AS2311 : la peinture de bâtiments. La température pendant l'application doit être entre 10 et 30°C et doit rester à plus de 10°C pendant le séchage. En cas de conditions climatiques fraîches ou humides le temps de séchage doit être prolongé. Parce que le produit contient des particules de grande taille il n'est pas recommandé de l'appliquer au pulvérisateur. Bien que le produit est une bonne durabilité sur les briques, le béton, le fibrociment et la maçonnerie il n'est pas recommandé pour une utilisation sur les boiseries où une longue durabilité est nécessaire.			
Transport et stockage			
Pack A	658-82579		
Disponible en	1l - 4l - 10l	Point d'éclair	P/A
Poids	1.3 kg – 5.2 kg – 13.0 kg	N° UN	P/A
Classe Produits Dangereux	Produit non dangereux ; aucune obligation particulière pour le transport	Classe de conditionnement	P/A

Fiche de données:	Dulux Tuscan Effect (Effet Toscane)		
DuSpec Code de données:	AUDD0044	Page	2 de 3
Numéro d'émission:	10.0	Date d'émission	11.10.2005

DULUX	
DuSpec	FICHE DE DONNÉES
DULUX Tuscan Effects (Effet Toscane)	Fiche de données n° AUDD0044
Avertissement	
<p>Dulux et autre marque suivies de © sont des marques déposées. Les marques suivies de ™ sont des marques déposées.</p> <p>Les données fournies avec le système Duspec sont exactes au moment de la publication, toutefois il est de la responsabilité des utilisateurs de vérifier qu'elles sont toujours valables avant utilisation de tout produit.</p> <p>Renonciation: Tout conseil, recommandation, information, aide ou service fourni par tout département de "Orica Consumer Products" en rapport avec les produits fabriqués par eux ou leur utilisation ou application est donné de bonne foi et est jugé approprié et fiable par "Orica Consumer Products". Toutefois tout conseil, recommandation information, aide ou service fourni par tout service de "Orica Consumer Products" est fourni sans qu'aucune responsabilité n'y soit rattaché A LA CONDITION QUE ce qui précède n'exclut pas, ni ne limite, ni ne restreigne ou ne modifie les droits et recours de toute personne ou les responsabilités imposées à "Orica Consumer Products" par toute condition ou garantie implicite par les lois ou décret du Commonwealth, du pays ou état qui rendent nulle ou interdisent de telle exclusion ou modification.</p> <p>Les résultats de l'application des produits sont tels que décrit sur le "Duspec Spec Sheet" (Spécification Duspec) à la condition que les produits soient utilisés et appliqués selon les indications et procédures stipulées sur les "Product data sheet" (fiches de données sur produit) individuelles.</p> <p>Orica, Dulux, Berger, Berger Gold Label, Hadrian, Walpamur, Level, Acratex et d'autres marques suivies de © sont des marques déposées de Orica Australia Pty Ltd ABN 99 004 117 828. Les marques suivies de ™ sont des marques déposées.</p> <p>Note: ce document est valable pendant 60 jours uniquement à partir de la date d'émission.</p> <p>Orica Consumer Products – 1970 Princess Highway – Clayton – Victoria 3168 – Australie – ABN 99 004 117 828</p>	

Fiche de données:	DULUX Tuscan Effect (Effet Toscane)		
DuSpec Code de données:	AUDD0044	Page	3 of 3
Numéro d'émission:	10.0	Date d'émission	11.10.2005