

“EPIFANES EASY-FLOW” - « EPIFANES » ADDITIF
ADDITIF MULTI-USAGE POUR UTILISATION DANS LES PEINTURES ET APPRETS A COMPOSANT UNIQUE SEMI-SYNTHETIQUE

| | | |
|--|--|---|
| TYPE | SECHAGE A L' AIR | |
| BASE | SELECTION D'HUILES NATURELLES | |
| PROPRIETES | ADDITIF MULTI-USAGE OU REVETEMENT SOUS-COUCHE UNIQUE ELABORE A PARTIR D'UNE SELECTION D'HUILES NATURELLES. | |
| COULEUR | AMBRE CLAIRE | |
| BRILLANCE | P/A | |
| DENSITE | 0.86 KG/DM ³ | |
| VISCOSITE | 15 +/- 2 SECONDES COUPE DIN 4 MM | |
| SOLIDES | 60 +/- 2% | |
| NIVEAU DE COV | 344 GR/LITRE | |
| VOLUMES DISPONIBLES | 500 ML ; 1L ; 5L | |
| DUREE DE CONSERVATION | 3 ANS DANS UN CONTENANT FERME, STOCKE DANS UN ENDROIT SEC A L'ABRI DE LA LUMIERE ENTRE 5 ET 25°C | |
| UTILISATION RECOMMANDEE | SUR DE L'ACIER | PREVENTION DE LA ROUILLE : AVANT D'APPLIQUER EASY-FLOW ELIMINER LES ECAILLES ET POUSSIERS DE ROUILLE. LE PRODUIT EVITE LA ROUILLE ET PENETRE DANS LES COUCHES FINES DE LA ROUILLE EXISTANTE IMPREGNEE DANS L'ACIER. APRES 12 A 24 HEURES DE SECHAGE ON PEUT APPLIQUER UNE PREMIERE COUCHE D'UN PRODUIT ANTIROUILLE TEL QUE « WERDOL METAL PRIMER » AUQUEL ON PEUT AJOUTER 5 A 10% « D'EPIFANES EASY FLOW ». |
| | SUR DU BOIS | ISOLANT POUR BOIS : « " EASY FLOW » PEUT ETRE APPLIQUE TEL QUEL SUR LE BOIS BRUT COMME AGENT D'IMPREGNATION ISOLANT. DE PLUS IL EST POSSIBLE D'AJOUTER COMME DILUANT JUSQU'A 25% « D'EPIFANES EASY FLOW » A UN APPRET/SOUS-COUCHE POUR BOIS TEL QUE « WERDOL WOODPRIMER », LE BOIS SERA AINSI MIEUX PROTEGE ET CELA AMELIORERA AUSSI L'ADHERENCE ET OFFRIRA UNE EXCELLENTE BASE POUR LES COUCHES SUBSEQUENTES D'APPRET/SOUS-COUCHE OU DE PEINTURE. AVANT APPLICATION ASSUREZ-VOUS QUE LE BOIS EST BIEN SEC, PONCE ET SANS SALISSURE. |
| | COMME ADDITIF A LA PEINTURE | AMELIORE LA FLUIDITE / AGENT ENRICHISSANT : « EPIFANES EASY FLOW » PEUT ETRE AJOUTE A TOUTES LES PEINTURES ET VERNIS CONVENTIONNELS A COMPOSANT UNIQUE AND SEMI-SYNTHETIQUE POUR AMELIORER LA FLUIDITE QUAND LES CONDITIONS D'APPLICATION NE SONT PAS IDEALES. PARTICULIEREMENT ADAPTE POUR L'APPLICATION DE PEINTURE ET VERNIS QUAND IL FAIT FROID OU TRES CHAUD. AJOUTER DE 5 A 10% DU VOLUME. CET AJOUT AUGMENTERA LA DUREE D'OUVERTURE (TEMPS DE SECHAGE OU RECOUVREMENT DE BORD) POUR REDUIRE LA POSSIBILITE DE TRACE DE RECOUVREMENT OU COUP DE PINCEAU. |
| REMARQUES CONCERNANT LE PRODUIT | « EPIFANES EASY FLOW » SECHE EN LAISSANT LA SURFACE LEGEREMENT POISSEUSE/COLLANTE CE QUI PERMET UNE BONNE ADHERENCE POUR LES COUCHES SUBSEQUENTES DE PEINTURE OU APPRET/SOUS-COUCHE. CONTRAIREMENT AUX AUTRES ADDITIFS DE MEME TYPE « EPIFANES EASY FLOW » NE JAUNIT PAS ET EST DONC UN ADDITIF IDEAL POUR L'UTILISATION AVEC DES PEINTURES BLANCHES OU DE COULEURS VIVES. | |

BIEN QUE LES INFORMATIONS ET SUGGESTIONS DONNEES POUR CE PRODUIT SOIENT BASEES SUR DES RECHERCHES ET EXPERIENCES ET SONT JUGEES FIABLES NOUS NE POUVONS PAS ETRE TENU RESPONSABLE DE LA PERFORMANCE OU DES RESULTATS OBTENUS LIES A L'UTILISATION DU PRODUIT EN QUESTION. L'INEFFICACITE OU DES CONSEQUENCES NON SOUHAITEES POURRAIENT EN RESULTER DANS LA MESURE OU DES FACTEURS TELS QUE LES CONDITIONS CLIMATIQUES, LA PRESENCE OU NON DE SALISSURES OU MATIERE OU LA PREPARATION, L'UTILISATION OU L'APPLICATION SONT INCONTROLABLES PAR W. HEEREN & ZOON. TOUS LES RISQUES SONT LA RESPONSABILITE DE L'UTILISATEUR.

RENONCIATION ET GARANTIES : LE VENDEUR N'ACCORDE AUCUNE GARANTIE EXPLICITE.

LES GARANTIES DE COMMERCIALITE ET D'ADEQUATION DU PRODUIT POUR UN BUT PARTICULIER SONT EXCLUS. AU CAS OU UNE GARANTIE EST CREEE PAR LA LOI LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR SERA LE REMPLACEMENT DU PRODUIT DEFECTUEUX. AUCUN AUTRE RECOURS, (Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, DOMMAGES ACCIDENTELS OU CONSECUTIFS OU PERTE DE PROFIT, PERTE DE VENTES, DOMMAGE AUX PERSONNES OU BIENS, OU TOUTE AUTRE PERTE ACCIDENTELLE OU CONSECUTIVE) NE SERA DISPONIBLE A L'ACHETEUR.