

“EPIFANES FIBERGLASS WHITE” - EPIFANES MASTIC BLANC POUR FIBRE DE VERRE

MASTIC A SECHAGE RAPIDE

TYPE	SECHAGE CHIMIQUE		
BASE	RESINE POLYESTERE NON SATUREE DISSOUTE DANS DU MONO-STYRENE.		
PROPRIETES	MASTIC DEUX COMPOSANTS A SECHAGE RAPIDE. PERMET UNE EXCELLENTE ADHERENCE SUR LA FIBRE DE VERRE NETTOYEE ET DEGRAISSEE. GRAND POUVOIR DE REMPLISSAGE, SANS RETRAIT ET FACILE A PONCER. PEUT ETRE APPLIQUE EN COUCHES EPAISSES.		
DOMAINE D'APPLICATION	FIBRE DE VERRE/PRV : ADAPTE POUR UTILISATION SEULE AU-DESSUS DE LA LIGNE DE FLOTTAISON. PETITES REPARATION DE LA FIBRE DE VERRE. ADAPTE AUSSI POUR LES PETITES REPARATIONS POUR LES SYSTEMES DE PEINTURE A COMPOSANT UNIQUE ET A DEUX COMPOSANTS.		
COULEUR	BLANC		
DENSITE	2.00 KG/DM ³		
VOLUMES DISPONIBLES	500 GR AVEC 20 GR DE DURCISSEUR BLANC 1,5 KG AVEC 50 GR DE DURCISSEUR BLANC		
DUREE DE CONSERVATION DU PRODUIT NON MELANGE	ENVIRON 2 ANS DANS UN CONTENANT FERME DANS UN ENDROIT A L'ABRI DE LA LUMIERE A TEMPERATURE ENTRE 5 ET 25°C.		
RATIO DE MELANGE		PAR VOLUME	PAR POIDS
	BASE COMPOSANT A	P/A	100
	DURCISSEUR COMPOSANT B	P/A	2 A 4
CONSEILS POUR FAIRE LE MELANGE	MELANGER UNIQUEMENT DE PETITS VOLUMES		
TEMPS D'INDUCTION	AUCUN		
DUREE DE VIE DU POT APRES MELANGE	A 12°C	A 20°C	A 28°C
	8 A 10 MINUTES	5 A 7 MINUTES	2 A 3 MINUTES
CONDITIONS NECESSAIRES PENDANT L'APPLICATION	TEMPERATURE :	MINIMUM 12°C – MAXIMUM 28°C	
	HUMIDITE RELATIVE DE L'AIR :	MINIMUM 50% - MAXIMUM 75%	
	LA TEMPERATURE DU SUBSTRAT DOIT ETRE DE 3°C AU-DESSUS DU POINT DE ROSEE.		
DILUANT	NE PAS DILUER		
MATERIEL	SPATULE/COUTEAUX A MASTIC		
TEMPS DE SECHAGE A 20°C / 65% HRA	PONÇAGE	RECOUVRABLE	DURCIS A CŒUR
	30 A 60 MINUTES	24 HEURES	7 JOURS
RECOMMANDATIONS	<p>APRES SECHAGE ET PONÇAGE APPLIQUER IMMEDIATEMENT LA COUCHE FINITION DILUEE DE 15 A 20% POUR REMPLIR LES PORES DU MASTIC POUR EVITER A L'HUMIDITE DE PENETRER DANS LE MASTIC ET EVITER LA FORMATION DE TACHES PAR ABSORPTION DANS LE MASTIC.</p> <p>TOUT POLYESTERE NOUVEAU DOIT ETRE AGE D'AU MOINS 14 JOURS ET LIBRE DE TOUT PRODUIT CHIMIQUE. DEGRAISSER LA FIBRE DE VERRE BRUTE AVEC « EPIFANES FIBERGLASS PREP CLEANER » POUR ELIMINER TOUTE TRACE DE CIRE. AFIN D'OBTENIR UNE BONNE ADHERENCE SUR LE COTE LE MOINS LISSE DE LA FIBRE DE VERRE, IL EST NECESSAIRE D'ELIMINER D'ABORD LA COUCHE CIREUSE AVEC DU « SCOTCH-BRITE ».</p>		

"EPIFANES FIBERGLASS WHITE" - EPIFANES MASTIC BLANC POUR FIBRE DE VERRE

MASTIC A SECHAGE RAPIDE

RECouvreMENT	APPRETS / SOUS-COUCHE	« EPIFANES MULTI MARINE PRIMER » « EPIFANES EPOXY HB COAT » « EPIFANES EPOXY PRIMER » « EPIFANES POLY-URETHANE PRIMER »
	FINITION	« EPIFANES MONO-URETHANE YACHT COATING » « EPIFANES POLY-URETHANE YACHT COATING »

SECURITE	L'UTILISATEUR DE CE PRODUIT DOIT RESPECTER TOUTES LES LOIS ET LEGISLATIONS EN MATIERE DE SANTE ET SECURITE ET DE DANGERS ENVIRONNEMENTAUX. POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LA SANTE ET LA SECURITE VOIR LA FDS (FICHE DE DONNEES DE SECURITE) DU PRODUIT.
-----------------	--

BIEN QUE LES INFORMATIONS ET SUGGESTIONS DONNEES POUR CE PRODUIT SOIENT BASEES SUR DES RECHERCHES ET EXPERIENCES ET SONT JUGEES FIABLES NOUS NE POUVONS PAS ETRE TENU RESPONSABLE DE LA PERFORMANCE OU DES RESULTATS OBTENUS LIES A L'UTILISATION DU PRODUIT EN QUESTION. L'INEFFICACITE OU LES CONSEQUENCES NON SOUHAITEES POURRAIENT EN RESULTER DANS LA MESURE OU DES FACTEURS TELS QUE LES CONDITIONS CLIMATIQUES, LA PRESENCE OU NON DE SALISSURES OU MATIERE OU LA PREPARATION, L'UTILISATION OU L'APPLICATION SONT INCONTROLABLES PAR W. HEEREN & ZOON. TOUS LES RISQUES SONT LA RESPONSABILITE DE L'UTILISATEUR.

RENONCIATION ET GARANTIES : LE VENDEUR N'ACCORDE AUCUNE GARANTIE LES GARANTIES DE COMMERCIALITE ET D'ADEQUATION DU PRODUIT POUR UN BUT PARTICULIER SONT EXCLUS. AU CAS OU UNE GARANTIE EST CREEE PAR LA LOI LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR SERA LE REMPLACEMENT DU PRODUIT DEFECTUEUX. AUCUN AUTRE RECOURS, (Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, DOMMAGES ACCIDENTELS OU CONSECUTIFS OU PERTE DE PROFIT, PERTE DE VENTES, DOMMAGE AUX PERSONNES OU BIENS, OU TOUTE AUTRE PERTE ACCIDENTELLE OU CONSECUTIVE) NE SERA DISPONIBLE A L'ACHETEUR.