

“EPIFANES POLY-URETHANE CLEAR SATIN VARNISH” -

EPIFANES VERNIS POLYURETHANE SATINE TRANSPARENT

VERNIS BATEAU SATINE TRANSPARENT A DEUX COMPOSANTS AVEC FILTRE UV

TYPE	SECHAGE CHIMIQUE		
BASE	URETHANE ALIPHATIQUE, SATURE EN POLYESTERE		
PROPRIETES	VERNIS BATEAU TRES RESISTANT A L'ABRASION, SATINE TRANSPARENT A DEUX COMPOSANTS. GRANDE PROTECTION CONTRE L'ALCOOL ET AUTRES PRODUITS CHIMIQUES MENAGERS. A UTILISER COMME FINITION SATINEE SUR DES VERNIS EXISTANTS ET INTACTES ET SUR DU BOIS STABLE DE GRANDE DIMENSION (EX : CONTREPLAQUE MARINE). EXCELLENT POUR UTILISATION SUR LES PLANCHERS ET TABLES DE SALON.		
DOMAINE D'APPLICATION	APPLIQUER DE REPERENCE COMME COUCHE DE FINITION SATINE EN INTERIEUR APRES PLUSIEURS COUCHES DE « EPIFANES POLY-URETHANE CLEAR GLOSS », « EPIFANES PP VARNISH EXTRA » OU RESINE EPOXY. POUR LA MAINTENANCE EN INTERIEUR SUR LE VERNIS A 1 OU 2 COMPOSANTS QUELLE QUE SOIT DE LA MARQUE.		
COULEUR	TRANSPARENT		
BRILLANCE	SATINE		
DENSITE	1,07 KG/DM ³		
VISCOSITE	40 SECONDES COUPE ISO 6 MM		
SOLIDES	50 +/- 2% POIDS = 40 +/- 2% VOLUME		
NIVEAU DE COV PRODUIT MELANGE	538 GR/L		
VOLUMES DISPONIBLES	500 GR BASE + 250 GR DURCISSEUR = 750 GR 2 KG BASE + 1 KG DURCISSEUR = 3 KG		
RATIO DE MELANGE PAR POIDS	2 PARTS DE BASE (COMPOSANT A) POUR 1 PART DE DURCISSEUR (COMPOSANT B)		
TEMPS D'INDUCTION A 20°C 65% RLV	10 A 15 MINUTES		
DUREE DE VIE DU POT APRES MELANGE	A 12°C	A 20°C	A 30°C
	4 A 6 HEURES	3 A 4 HEURES	2 A 3 HEURES
DUREE DE CONSERVATION AVANT MELANGE	ENVIRON 2 ANS A TEMPERATURE ENTRE 5 ET 25°C STOCKE DANS UN ENDROIT A L'ABRI DE LA LUMIERE.		
CONDITIONS PENDANT L'APPLICATION ET SECHAGE	TEMPERATURE :	MINIMUM 12°C – MAXIMUM 28°C	
	HUMIDITE RELATIVE DE L'AIR :	MINIMUM 50% - MAXIMUM 75%	
DILUANT POUR APPLICATION AU PINCEAU	« EPIFANES POLY-URETHANE BRUSHTHINNER »		
DILUANT POUR APPLICATION AU PULVERISATEUR	« EPIFANES POLY-URETHANE SPRAYTHINNER »		
CONSEILS DE DILUTION	AJOUTER DU DILUANT APRES AVOIR MELANGE LES 2 COMPOSANTS. LE RATIO DE DILUTION DEPEND DE LA TEMPERATURE DU PRODUIT MELANGE ET DE CELLE DE LA ZONE DE TRAVAIL.		
MATERIEL	ROULEAU EN NYLON – PULVERISATEUR CONVENTIONNEL		
ÉPAISSEUR RECOMMANDEE DU FILM	60 A 80 µM FILM HUMIDE = 30 A 35 µM FILM SEC.		
RECOMMANDATIONS D'APPLICATION	BIEN MELANGE AVANT ET PENDANT L'APPLICATION, NE PAS APPLIQUE MOUILLE SUR MOUILLE. NE PAS APPLIQUER UNE COUCHE TRP EPAISSE DE PRODUIT POUR EVITER LES COULURES ET LES PROBLEMES LIES AU SECHAGE. EVITER DE PASSER LE PRODUIT A LA LUMIERE DIRECTE DU SOLEIL ET S'IL Y A TROP DE VENT, L'ÉVAPORATION RAPIDE DES SOLVANTS SE PRODUIRAIT DANS CES CONDITIONS ET DIMINUERAIT LA FLUIDITE DU PRODUIT.		

"EPIFANES POLY-URETHANE CLEAR SATIN VARNISH" -

EPIFANES VERNIS POLYURETHANE SATINE TRANSPARENT

VERNIS BATEAU SATINE ET TRANSPARENT A DEUX COMPOSANTS AVEC FILTRE UV

COUVERTURE THEORIQUE	11 m ² PAR KG AVEC UN FILM D'UNE EPAISSEUR DE 30 µM			
COUVERTURE PRATIQUE	EN FONCTION DES CONDITIONS DU SUBSTRAT ET MATERIAUX ET FACTEURS TELS QUE TECHNIQUE D'APPLICATION, FORME DE L'OBJET, CONDITIONS CLIMATIQUES ET D'APPLICATION.			
APPLICATION		PULVERISATEUR	PINCEAUX	
	VOLUME DE DILUTION	10	0 A 5%	
	EMBOUT/GICLEUR	1.3 A 1.8 MM		
	PRESSION	3		
	VISCOSITE COUPE DIN 4 MM	20 A 22 SECONDES	APPLIQUER DANS LE SENS DU BOIS	
REMARQUE CONCERNANT L'APPLICATION	PULVERISATEUR SANS AIR NON RECOMMANDE.			
DUREE DE SECHAGE A 20°C / 65% HRA ET EPAISSEUR DE FILM DE 30 µM	HORS POUSSIERE	PONÇAGE	RECOUVRABLE	DURCI A CŒUR
	2 HEURES	24 HEURES	24 HEURES	14 JOURS
RECOUVREMENT	AVEC CE MEME PRODUIT ENTRE 24 ET 48 HEURES SANS PONÇAGE. SI RECOUVRE APRES 48 HEURES PONCER AVEC DU PAPIER DE VERRE P320. PONCER LES COUCHES DE FINITION AVEC DU PAPIER DE VERRE P360.			
RECOUVREMENT AVEC UN PRODUIT A				
UN COMPOSANT	« EPIFANES CLEAR GLOSS VARNISH » – « EPIFANES WODDFINISH GLOSS »			
	« EPIFANES RUBBED EFFECT VARNISH » – « EPIFANES RUBBED EFFECT LOW COV »			
DEUX COMPOSANTS	« EPIFANES POLY-URETHANE CLEAR GLOSS »			

UTILISATION DES PRODUITS

PRODUIT	NOMBRE DE COUCHES	DILUANT EPIFANES PAR COUCHE	%	SECHAGE PAR COUCHE A 18°C	PAPIER DE VERRE SEC	REMARQUES
EPIFANES POLY-URETHANE CLEAR GLOSS	1	EPIFANES POLY-URETHANE THINNER	10 A 15	24 HEURES	220 SEC	POUR MINIMISER L'EFFET D'AFFAISSEMENT DES COUCHES SUBSEQUENTES DE VERNIS PONCER LE FILM MOUILLE AVEC DU PAPIER DE VERRE P220 (MOUILLE OU SEC) PUIS GRATTER POUR OBTENIR UNE SURFACE PROPRE.
EPIFANES POLY-URETHANE CLEAR GLOSS	1	EPIFANES POLY-URETHANE THINNER	10 A 15	24 HEURES	220 SEC	APPLIQUER CETTE 2 ^{EME} COUCHE DANS LES 48 HEURES APRES LA 1 ^{ERE} COUCHE.
EPIFANES POLY-URETHANE CLEAR GLOSS	2	EPIFANES POLY-URETHANE THINNER	0 A 10	24 HEURES	360 MOUILLE	APPLIQUER LA 4 ^{EME} COUCHE DANS LES 48 HEURES DE LA 3 ^{EME} COUCHE. PONCER LEGEREMENT LA 4 ^{EME} COUCHE AVEC DU PAPIER DE VERRE P360 SEC OU MOUILLE
EPIFANES POLY-URETHANE CLEAR GLOSS	2	EPIFANES POLY-URETHANE THINNER	0 A 10	24 HEURES	360 MOUILLE	POUR LE MEILLEUR RESULTAT POSSIBLE APPLIQUER AU ROULEAU A POILS COURTS DANS LE SENS DU BOIS.
NOMBRE MINIMUM DE COUCHES	6					

"EPIFANES POLY-URETHANE CLEAR SATIN VARNISH" -
EPIFANES VERNIS POLYURETHANE SATINE TRANSPARENT
VERNIS BATEAU SATINE ET TRANSPARENT A DEUX COMPOSANTS AVEC FILTRE UV

PONÇAGE ENTRE LES COUCHES	SI DES COUCHES SUBSEQUENTES SONT APPLIQUEES DANS LES 24 A 48 HEURES LE PONÇAGE N'EST PAS NECESSAIRE. APRES 72 HEURES PONCER AVEC DU PAPIER DE VERRE P360 A 400 MOUILLE OU SEC.
SECURITE	L'UTILISATEUR DE CE PRODUIT DOIT RESPECTER TOUTES LES LOIS ET LEGISLATIONS EN MATIERE DE SANTE ET SECURITE ET DE DANGERS ENVIRONNEMENTAUX. POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LA SANTE ET LA SECURITE VOIR LA FDS (FICHE DE DONNEES DE SECURITE) DU PRODUIT.

BIEN QUE LES INFORMATIONS ET SUGGESTIONS DONNEES POUR CE PRODUIT SOIENT BASEES SUR DES RECHERCHES ET EXPERIENCES ET SONT JUGEES FIAIBLES NOUS NE POUVONS PAS ETRE TENU RESPONSABLE DE LA PERFORMANCE OU DES RESULTATS OBTENUS LIES A L'UTILISATION DU PRODUIT EN QUESTION. L'INEFFICACITE OU LES CONSEQUENCES NON SOUHAITEES POURRAIENT EN RESULTER DANS LA MESURE OU DES FACTEURS TELS QUE LES CONDITIONS CLIMATIQUES, LA PRESENCE OU NON DE SALISSURES OU MATIERE OU LA PREPARATION, L'UTILISATION OU L'APPLICATION SONT INCONTROLABLES PAR W. HEEREN & ZON. TOUS LES RISQUES SONT LA RESPONSABILITE DE L'UTILISATEUR.

RENONCIATION ET GARANTIES : LE VENDEUR N'ACCORDE AUCUNE GARANTIE LES GARANTIES DE COMMERCIALITE ET D'ADEQUATION DU PRODUIT POUR UN BUT PARTICULIER SONT EXCLUS. AU CAS OU UNE GARANTIE EST CREEE PAR LA LOI LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR SERA LE REMPLACEMENT DU PRODUIT DEFECTUEUX. AUCUN AUTRE RECOURS, (Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, DOMMAGES ACCIDENTELS OU CONSECUTIFS OU PERTE DE PROFIT, PERTE DE VENTES, DOMMAGE AUX PERSONNES OU BIENS, OU TOUTE AUTRE PERTE ACCIDENTELLE OU CONSECUTIVE) NE SERA DISPONIBLE A L'ACHETEUR.