

“EPIFANES POLY-URETHANE YACHT COATING (ALL COLOURS)” -
EPIFANES REVETEMENT POLYURETHANE POUR BATEAU (TOUTES COULEURS)
REVETEMENT DE FINITION EXTREMEMENT RESISTANT - 2 COMPOSANTS

TYPE	SECHAGE CHIMIQUE		
BASE	URETHANE ALIPHATIQUE, SATURE EN POLYESTERE		
PROPRIETES	REVETEMENT BATEAU TRES BRILLANT A DEUX COMPOSANTS AVEC D’EXCELLENTES PROPRIETES DE DURABILITE ET RESISTANCE AUX INTEMPERIES. RESISTANT A L’ABRASION ET TRES LONGUE RETENTION DE LA BRILLANCE. PARFAITE FLUIDITE ET FACILE A APPLIQUER AU PINCEAU, ROULEAU OU PULVERISATEUR.		
DOMAINE D’APPLICATION	VRP, ACIER, BOIS, ALUMINIUM : ADAPTE COMME COUCHE DE FINITION AU-DESSUS DE LA LIGNE DE FLOTTAISON SUR LES APPRETS/SOUS-COUCHES A DEUX COMPOSANTS. AUSSI ADAPTE POUR LES SURFACES TRAITEES AVEC DES RESINES EPOXY. PEUT ETRE APPLIQUE DIRECTEMENT SUR LA FIBRE DE VERRE BIEN DEGRAISSEE ET PONCEE, COMME COUCHE INTERMEDIAIRE SUR LES RESINES EPOXY OU LES PEINTURES EPOXY AVANT APPLICATION DE PEINTURES TRADITIONNELLES A UN COMPOSANT.		
COULEUR	24 COULEURS STANDARDS SELON LE NUANCIER EPIFANES. COULEURS PERSONNALISEES DISPONIBLES EN SATINE ET TRES BRILLANT		
BRILLANCE	EXTREMEMENT BRILLANT		
DENSITE	1,10 A 1,30 KG/DM ³ (EN FONCTION DE LA COULEUR)		
VISCOSITE	40 SECONDES COUPE ISO 4 MM		
SOLIDES	45 A 50 +/- 2% VOLUME		
NIVEAU DE COV PRODUIT MELANGE	569 GR/L		
VOLUMES DISPONIBLES	500 GR BASE + 250 GR DURCISSEUR = 750 GR (COULEURS STANDARDS) 2 KG BASE + 1 KG DURCISSEUR = 3 KG (COULEURS PERSONNALISEES)		
RATIO DE MELANGE PAR POIDS	2 PARTS DE BASE (COMPOSANT A) POUR 1 PART DE DURCISSEUR (COMPOSANT B)		
RATIO DE MELANGE PAR VOLUME	EN FONCTION DE LA COULEUR		
TEMPS D’INDUCTION A 20°C 65% RLV	10 A 15 INUTES		
DUREE DE VIE DU POT APRES MELANGE	A 12°C	A 20°C	A 30°C
	4 A 6 HEURES	3 A 4 HEURES	2 A 3 HEURES
DUREE DE CONSERVATION AVANT MELANGE	ENVIRON 2 ANS A TEMPERATURE ENTRE 5 ET 25°C STOCKE DANS UN ENDROIT A L’ABRI DE LA LUMIERE.		
CONDITIONS PENDANT L’APPLICATION ET SECHAGE	TEMPERATURE :	MINIMUM 12°C – MAXIMUM 28°C	
	HUMIDITE RELATIVE DE L’AIR :	MINIMUM 50% - MAXIMUM 75%	
DILUANT POUR APPLICATION AU PINCEAU	« EPIFANES POLY-URETHANE BRUSHTHINNER »		
DILUANT POUR APPLICATION AU PULVERISATEUR	« EPIFANES POLY-URETHANE SPRAYTHINNER »		
CONSEILS DE DILUTION	AJOUTER DU DILUANT APRES AVOIR MELANGE LES 2 COMPOSANTS. LE RATIO DE DILUTION DEPEND DE LA TEMPERATURE DU PRODUIT MELANGE ET DE CELLE DE LA ZONE DE TRAVAIL.		
MATERIEL	PINCEAU SOUPLE A POILS LONGS – PULVERISATEUR CONVENTIONNEL. UTILISER UN ROULEAU EN MOHAIR A POILS COURTS OU UN ROULEAU EN MOUSSE ADAPTE AU POLYURETHANE.		
ÉPAISSEUR RECOMMANDEE DU FILM	60 A 80 µM FILM HUMIDE = 30 A 40 µM FILM SEC. POUR UNE DURABILITE A LONG TERME EN EXTERIEUR ET POUR MAINTENIR LA BRILLANCE AU TOTAL UN FILM SEC DE 100 A 120 µM DOIT ETRE APPLIQUE, CE QUI CORRESPOND A 3 COUCHES (4 COUCHES SI APPLICATION AU ROULEAU).		
RECOMMANDATIONS D’APPLICATION	DISTRIBUER LA PEINTURE AU ROULEAU OU AU PINCEAU DE FAÇON A OBTENIR UN FILM REGULIER EN UTILISANT UN PINCEAU SOUPLE A POILS LONGS DE BONNE QUALITE. NE PAS PASSER TROP DE COUPS DE PINCEAU. NE PAS APPLIQUER MOUILLE SUR MOUILLE. NE PAS APPLIQUER UN FILM MOUILLE TROP EPAIS POUR EVITER LES COULURES ET LES PROBLEMES LIES AU SECHAGE. EVITER D’APPLIQUER LE PRODUIT A LA LUMIERE DIRECTE DU SOLEIL OU S’IL Y A DU VENT, L’EVAPORATION RAPIDE DES SOLVANTS SE PRODUIRAIT DANS CES CONDITIONS ET DIMINUERAIT LA FLUIDITE DU PRODUIT.		
W. HEEREN & ZOON BV P.O. BOX 166 1430 AD AALSMEER PAYS BAS TEL : +31 297 360366 INFO@EPIFANES.NL WWW.EPIFANES.COM			

“EPIFANES POLY-URETHANE YACHT COATING (ALL COLOURS)” -
EPIFANES REVETEMENT POLYURETHANE POUR BATEAU (TOUTES COULEURS)
REVETEMENT DE FINITION EXTREMEMENT RESISTANT - 2 COMPOSANTS

COUVERTURE THEORIQUE	12 M ² PAR KG AVEC UN FILM SEC D'UNE EPAISSEUR DE 35(μM			
COUVERTURE PRATIQUE	EN FONCTION DES CONDITIONS DU SUBSTRAT ET MATERIAUX ET FACTEURS TELS QUE TECHNIQUE D'APPLICATION, FORME DE L'OBJET, CONDITIONS CLIMATIQUES PENDANT L'APPLICATION.			
APPLICATION		PULVERISATEUR	PINCEAUX / ROULEAU	
	VOLUME DE DILUTION	10	0 A 5%	
	EMBOUT/GICLEUR	1.4 A 1.8 MM		
	PRESSION	3		
	VISCOSITE COUPE DIN 4 MM	20 A 22 SECONDES		
REMARQUE CONCERNANT L'APPLICATION	PULVERISATION SANS AIR NON RECOMMANDE. CONTENANT D'ALIMENTATION SOUS PRESSION : LA DUREE DE VIE SERA REDUITE A CAUSE DE L'AUGMENTATION DE LA TEMPERATURE A L'INTERIEUR DU POT.			
DUREE DE SECHAGE A 20°C / 65% HRA ET EPAISSEUR DE FILM DE 35 μM	HORS POUSSIERE	PONÇAGE	RECOUVRABLE	DURCI A CŒUR
	2 HEURES	24 HEURES	24 HEURES	7 JOURS
PONÇAGE ENTRE LES COUCHES	SI UNE AUTRE COUCHE EST APPLIQUEE DANS LES 24 A 48 HEURES IL N'EST PAS NECESSAIRE DE PONCER. SI D'AUTRES COUCHES SONT APPLIQUEES APRES 48 HEURES PONCER AVEC DU PAPIER DE VERRE SEC OU MOUILLE P360 A 400.			
RECOUVREMENT AVEC/SUR PRODUIT A 1 COMPOSANT	APRES 24 HEURES ET PONÇAGE AVEC DU PAPIER DE VERRE SEC OU MOUILLE P240 A 280 « EPIFANES MONO-URETHANE YACHT PAINT » - « EPIFANES YACHT ENAMEL » « EPIFANES NAUTIFORTE YACHT PAINT » - « EPIFANES NONSKID DECKCOATING »			
CONDITIONS DU SUBSTRAT	PEINTURE DEUX COMPOSANTS OU APPRETS/SOUS-COUCHES INTACTS, PROPRES AVEC UNE BONNE ADHERENCE, DEGRAISSEES ET PONCEES.			
APPRETS RECOMMANDES	VRP	ACIER	BOIS	ALUMINIUM
	EPIFANES POLY-URETHANE PRIMER 1 A 2 COUCHES	EPIFANES EPOXY PRIMER + EPOXY HB COAT 3 COUCHES	EPIFANES EPOXY PRIMER OR EPOXY HB COAT 1 A 2 COUCHES	EPIFANES EPOXY PRIMER OR EPOXY HB COAT 1 A 2 COUCHES
REMARQUES CONCERNANT L'APPRET	PONCER CHAQUE COUCHE D'APPRET/SOUS-COUCHE AVEC DU PAPIER DE VERRE SEC P220. SUR DE L'ALUMINIUM NEUF APPLIQUER D'ABORD UNE COUCHE FINE DE « EPIFANES WASHPRIMER AQ ».			
SECURITE	L'UTILISATEUR DE CE PRODUIT DOIT RESPECTER TOUTES LES LOIS ET LEGISLATIONS EN MATIERE DE SANTE ET SECURITE ET DE DANGERS ENVIRONNEMENTAUX. POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LA SANTE ET LA SECURITE VOIR LA FDS (FICHE DE DONNEES DE SECURITE) DU PRODUIT.			
BIEN QUE LES INFORMATIONS ET SUGGESTIONS DONNEES POUR CE PRODUIT SOIENT BASEES SUR DES RECHERCHES ET EXPERIENCES ET SONT JUGEES FIABLES NOUS NE POUVONS PAS ETRE TENU RESPONSABLE DE LA PERFORMANCE OU DES RESULTATS OBTENUS LIES A L'UTILISATION DU PRODUIT EN QUESTION. L'INEFFICACITE OU LES CONSEQUENCES NON SOUHAITEES POURRAIENT EN RESULTER DANS LA MESURE OU DES FACTEURS TELS QUE LES CONDITIONS CLIMATIQUES, LA PRESENCE OU NON DE SALISSURES OU MATIERE OU LA PREPARATION, L'UTILISATION OU L'APPLICATION SONT INCONTROLABLES PAR W. HEEREN & ZOON. TOUS LES RISQUES SONT LA RESPONSABILITE DE L'UTILISATEUR.				
RENONCIATION ET GARANTIES : LE VENDEUR N'ACCORDE AUCUNE GARANTIE LES GARANTIES DE COMMERCIALILITE ET D'ADEQUATION DU PRODUIT POUR UN BUT PARTICULIER SONT EXCLUS. AU CAS OU UNE GARANTIE EST CREEE PAR LA LOI LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR SERA LE REMPLACEMENT DU PRODUIT DEFECTUEUX. AUCUN AUTRE RECOURS, (Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, DOMMAGES ACCIDENTELS OU CONSECUTIFS OU PERTE DE PROFIT , PERTE DE VENTES, DOMMAGE AUX PERSONNES OU BIENS, OU TOUTE AUTRE PERTE ACCIDENTELLE OU CONSECUTIVE) NE SERA DISPONIBLE A L'ACHETEUR.				