

« EPIFANES YACHT ENAMEL (ALL COLOURS) » - EPIFANES EMAIL BATEAU (TOUTES COULEURS)

EMAIL BATEAU TRES BRILLANT A UN COMPOSANT

TYPE	SECHAGE OXYDATIF	
BASE	HUILE DE LIN / RESINE ALKYDE MODIFIEE	
PROPRIETES	PRODUIT DE FINITION TRADITIONNEL TRES BRILLANT A UN COMPOSANT. CET EMAIL POSSEDE DE TRES BONNES PROPRIETES DE FLUIDITE ET DE COUVERTURE ET OFFRE UNE BRILLANCE DE LONGUE DUREE AVEC GRANDE DURABILITE A L'EAU.	
DOMAINE D'APPLICATION	VRP – ACIER – BOIS – ALUMINIUM : ADPATE POUR UTILISATION EN INTERIEUR ET EXTERIEUR AU-DESSUS DE LA LIGNE DE FLOTTAISON AVEC UN APPRET/SOUS-COUCHE APPROPRIE. MAINTENANCE DES SYSTEMES A UN OU DEUX COMPOSANTS QUELLE QUE SOIT LA MARQUE.	
COULEUR	46 COULEURS STANDARDS SELON LE NUANCIER COULEURS PERSONNALISEES SUR DEMANDE	
BRILLANCE	TRES BRILLANT	
DENSITE	0,95 A 1,30 KG/DM ³ EN FONCTION DE LA COULEUR	
VISCOSITE	110 A 120 SECONDES COUPE DIN 4 MM EN FONCTION DE LA COULEUR	
SOLIDES	50 A 55 +/- 2% VOLUME	
NIVEAU DE COV PRODUIT MELANGE	371 GR/L	
VOLUMES DISPONIBLES	750 ML – DIVERSES COULEURS DISPONIBLES AUSSI EN 2L	
DUREE DE CONSERVATION	ENVIRON 3 ANS DANS SON POT D'ORIGINE STOCKE A L'ABRI DE LA LUMIERE DANS UN ENDROIT ENTRE 5 ET 25°C.	
CONDITIONS PENDANT L'APPLICATION ET SECHAGE	TEMPERATURE :	MINIMUM 10°C – MAXIMUM 28°C
	HUMIDITE RELATIVE DE L'AIR :	MINIMUM 50% - MAXIMUM 75%
DILUANT POUR APPLICATION AU PINCEAU	« EPIFANES BRUSHTHINNER » POUR PEINTURE ET VERNIS.	
DILUANT POUR PULVERISATEUR	« EPIFANES SPRAYTHINNER » POUR PEINTURE ET VERNIS.	
MATERIEL	PINCEAU SOUPLE A POILS LONGS – ROULEAU EN MOUSSE OU PULVERISATEUR CONVENTIONNEL.	
ÉPAISSEUR RECOMMANDEE DU FILM	80 A 90 µM FILM MOUILLE = 40 A 45 µM FILM SEC.	
CONDITIONS DU SUBSTRAT - RECOMMANDATIONS D'APPLICATION	BIEN MELANGE AVANT UTILISATION. NE PAS PASSER TROP DE COUPS DE PINCEAU. NE PAS APPLIQUER MOUILLE SUR MOUILLE. AFIN D'ASSURER SUFFISAMMENT DE FILM MOUILLE APPLIQUER AU PINCEAU DE PREFERENCE. SI NECESSAIRE ETALER AU ROULEAU. NE PAS APPLIQUER DE COUCHES MOUILLEES TROP EPAISSES POUR EVITER LES COULURES ET LES PROBLEMES LIES AU SECHAGE. EVITER D'APPLIQUER LE PRODUIT A LA LUMIERE DIRECTE DU SOLEIL OU S'IL Y A DU VENT, L'EVAPORATION RAPIDE DES SOLVANTS SE PRODUIRAIT DANS CES CONDITIONS ET DIMINUERAIT LA FLUIDITE DU PRODUIT.	
COUVERTURE THEORIQUE	15 M ² /L AVEC UN FILM SEC D'UNE EPAISSEUR DE 40 µM	
COUVERTURE PRATIQUE	EN FONCTION DES CONDITIONS DU SUBSTRAT ET MATERIAUX ET FACTEURS TELS QUE TECHNIQUE D'APPLICATION, FORME DE L'OBJET, CONDITIONS CLIMATIQUES PENDANT L'APPLICATION.	
CONDITIONS DU SUBSTRAT	INTACT AVEC UNE BONNE ADHERENCE, NETTOYE, DEGRAISSE ET PONCE, PEINTURE OU APPRET A UN OU DEUX COMPOSANTS.	

« EPIFANES YACHT ENAMEL » - EPIFANES EMAIL BATEAU

EMAIL BATEAU TRES BRILLANT A UN COMPOSANT

APPLICATION		PULVERISATEUR	PULVERISATEUR SANS AIR	PINCEAUX
	VOLUME DE DILUTION	10 %	0 A 8 %	0 A 5%
	EMBOUT/GICLÉUR	1.3 A 1.8 MM	0.013 A 0.015 POUCE	
	PRESSION EN BAR	3	140 A 160	
	VISCOSITE COUPE DIN 4 MM	20 A 22 SECONDES	60 A 80 SECONDES	
POUR LES BESOINS D'UNE ADHERENCE INTER-COUCHE ET POUR UNE FINITION PLUS LISSE PONCER LEGEREMENT CHAQUE COUCHE DE « EPIFANES YACHT ENAMEL » AVEC DU PAPIER DE VERRE P400 - DE PREFERENCE PONÇAGE A LA MAIN.				
DUREE DE SECHAGE A 20°C / 65% HRA ET EPAISSEUR DE FILM DE 40 µM	HORS POUSSIERE	PONÇAGE	RECOUVREMENT	
	3 HEURES	24 HEURES	24 HEURES	
APPRETS/SOUS-COUCHE PREFERES	VRP	ACIER	BOIS	ALUMINIUM
	EPIFANES MULTI MARINE PRIMER	EPIFANES MULTI MARINE PRIMER	EPIFANES MULTI MARINE PRIMER	EPIFANES MULTI MARINE PRIMER
	1 A 2 COUCHES	3 COUCHES	1 A 2 COUCHES	1 A 2 COUCHES
AUTRES APPRETS ADAPTES	SUR LES COUCHES EXISTANTES : « EPIFANES UNDERCOAT » FIBRE DE VERRE : « EPIFANES FIBREGLASS PRIMER » ACIER : « EPIFANES METALPRIMER » BOIS : « EPIFANES WOODPRIMER »			
REMARQUES CONCERNANT L'UTILISATION D'APPRET	PONCER CHAQUE COUCHE D'APPRET/SOUS-COUCHE AVEC DU PAPIER DE VERRE SEC P220. SUR DE L'ALUMINIUM NEUF APPLIQUER D'ABORD UNE FINE COUCHE DE « EPIFANES WASHPRIMER AQ »			
CONSEILS D'APPLICATION	SI NECESSAIRE DILUER JUSQU'A 10% POUR AMELIORER LA FLUIDITE. L'APPLICATION D'AUTRES COUCHES PERMETTRA UN LUSTRE PLUS IMPORTANT ET UNE PLUS GRANDE PROTECTION UV. SUR LE BOIS TOUJOURS APPLIQUER DANS LE SENS DU BOIS ET LAISSER SUFFISAMMENT DE TEMPS POUR QUE LE PRODUIT SE STABILISE. EVITER DE RETRAVAILLER LE PRODUIT.			
RECOUVRABLE	« EPIFANES MONO-URETHANA YACHT PAINT » – « EPIFANES NAUTIFORTE YACHT PAINT » « EPIFANES NONSKID DECKCOATING » – « EPIFANES WATERLINE PAINT » « EPIFANES MULTIFORTE »			
	POUR UNE DURABILITE A LONG TERME EN EXTERIEUR ET MAINTIEN DE LA BRILLANCE L'EPAISSEUR TOTALE DU FILM SEC DOIT ETRE 100 A 120 µM CE QUI CORRESPOND A 3 COUCHES DE PRODUIT (4 COUCHES SI APPLIQUEES AU ROULEAU).			
SECURITE	L'UTILISATEUR DE CE PRODUIT DOIT RESPECTER TOUTES LES LOIS ET LEGISLATIONS EN MATIERE DE SANTE ET SECURITE ET DE DANGERS ENVIRONNEMENTAUX. POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LA SANTE ET LA SECURITE VOIR LA FDS (FICHE DE DONNEES DE SECURITE) DU PRODUIT.			
<p>BIEN QUE LES INFORMATIONS ET SUGGESTIONS DONNEES POUR CE PRODUIT SOIENT BASEES SUR DES RECHERCHES ET EXPERIENCES ET SONT JUGEES FIABLES NOUS NE POUVONS PAS ETRE TENU RESPONSABLE DE LA PERFORMANCE OU DES RESULTATS OBTENUS LIES A L'UTILISATION DU PRODUIT EN QUESTION. L'INEFFICACITE OU LES CONSEQUENCES NON SOUHAITEES POURRAIENT EN RESULTER DANS LA MESURE OU DES FACTEURS TELS QUE LES CONDITIONS CLIMATIQUES, LA PRESENCE OU NON DE SALISSURES OU MATIERE OU LA PREPARATION, L'UTILISATION OU L'APPLICATION SONT INCONTROLABLES PAR W. HEEREN & ZON. TOUTS LES RISQUES SONT LA RESPONSABILITE DE L'UTILISATEUR.</p> <p>RENONCIATION ET GARANTIES : LE VENDEUR N'ACCORDE AUCUNE GARANTIE LES GARANTIES DE COMMERCIALITE ET D'ADEQUATION DU PRODUIT POUR UN BUT PARTICULIER SONT EXCLUS. AU CAS OU UNE GARANTIE EST CREEE PAR LA LOI LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR SERA LE REMPLACEMENT DU PRODUIT DEFECTUEUX. AUCUN AUTRE RECOURS, (Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, DOMMAGES ACCIDENTELS OU CONSECUTIFS OU PERTE DE PROFIT, PERTE DE VENTES, DOMMAGE AUX PERSONNES OU BIENS, OU TOUTE AUTRE PERTE ACCIDENTELLE OU CONSECUTIVE) NE SERA DISPONIBLE A L'ACHETEUR.</p>				