

DESCRIPTION DU PRODUIT

Colle thixotropée à base de résine époxydique modifiée polyamide bi-composants haute performance.

- * Aspect gélifié réduisant les risques de coulures.
- * Colle incolore
- * Collage très résistant
- * Peut être utilisé pour le rebouchage de trous et pour les joints étanches.
- * Lisse et facile à mélanger.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Teinte	YAA950-Amber Le fil obtenu est légèrement ambré.
Masse Volumique	1.1
Extrait Sec en Volume (%)	100%
Rapport de Mélange	2:1 en volume (comme livré)
Conditionnement Unitaire	175 g 385 g 770 g 1,57 kg

INFORMATIONS SUR LE SECHAGE ET LES DELAIS DE RECOUVREMENT

	Séchage			
	5°C	15°C	23°C	35°C
Séchage Complet [ISO]	14jours	7jours	5jours	3jours
Durée de vie du mélange	75minutes	40minutes	25minutes	10minutes

Note:Délais minimum avant calage: 10°C - 48 hrs, 15°C - 36 hrs, 23°C - 16 hrs, 35°C - 8 hrs.

Surcouchable Par	Surcouchage							
	Température du Support							
	5°C		15°C		23°C		35°C	
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum

Note:Toutes les colles doivent être poncées pour permettre la bonne adhérence des couches suivantes.

APPLICATION ET USAGE

Préparation	Tous les supports devront être propres, secs et exempts de toutes pollutions.
Conseils	Mélange : Bien mélanger les deux composants jusqu'à obtenir une teinte homogène. Notez que le pop top a une durée de vie courte dans des températures chaudes comparées à l'utilisation d'un durcisseur standard. Dilution Ne pas diluer. Nettoyant YTA061 Diluant epoxy #7 International. Nettoyer avant que le produit ne commence à prendre. Après durcissement, le produit est très difficile à éliminer. Contrôle de la ventilation et de l'humidité Bien aérer pendant l'application. Autre Noter la différence de durcissement et de température d'application pour les deux grades de durcisseurs disponibles. Les temps de serrage indiqués ne sont donnés qu'à titre indicatif. Les joints soumis à des efforts importants devront être bloqués plus longtemps.
Quelques Points Importants	Éviter les pressions de serrage trop importantes qui pourraient fragiliser les collages Ne pas utiliser en dessous de 5°C. La température du produit devra être comprise entre 5°C et 25°C. La température ambiante devra être comprise entre 5°C et 35°C. La température du support devra être comprise entre 5°C et 30°C.
Compatibilité/Supports	Ne convient pas pour une utilisation sur certains bois pré-traités.
Nombre de Couches	1 Appliquer la colle sur les deux faces à coller
Pouvoir Couvrant	(Théorique) - 2.00 (m²/L) Pour une ligne de colle de 0.5 mm.

**Epaisseur de film sec
recommandée**

Méthodes d'Application Truelle, Couteau / Spatule

INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LA SECURITE

Stockage

TRANSPORT

Epiglue doit être transporté et stocké dans des récipients hermétiquement clos.

STOCKAGE

Eviter l'exposition à l'air et à des températures extrêmes. Pour bénéficier de la durée de vie maximum de Epiglue, reboucher parfaitement après usage et conserver entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer au soleil.

Sécurité

ELIMINATION DES DECHETS : Ne pas jeter les bidons vides ou les résidus de peinture dans les égouts. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter.

GENERAL : Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité, disponibles également par téléphone auprès du Service Technique.

Toujours utiliser des gants, des lunettes et une combinaison. Il est recommandé à l'applicateur de s'assurer qu'il dispose de la fiche de données de sécurité du produit et qu'il a lu les recommandations d'usage.

NOTES IMPORTANTES *Les informations techniques et les conseils d'utilisations et d'applications données dans ce document ne sont pas exhaustifs, mais représentent les plus fiables disponibles actuellement. Chaque utilisateur est invité à contrôler par lui-même que le produit convient à l'utilisation qu'il veut en faire. Les fiches techniques pouvant être actualisées, nous invitons l'utilisateur à s'assurer que la version en sa possession est bien la plus récente.*

X et International sont des marques déposées d'Akzo Nobel.

Adresses Régionales

Head Office
International Paint Ltd
P O Box 20980
Oriol House
16 Connaught Place
London W2 2ZB
United Kingdom
tel: +44 (0) 171 479 6000
fax: +44 (0) 171 479 6500

European Region
International Paint Ltd
Stoneygate Lane
Felling, Gateshead
Tyne & Wear NE10 0JY
United Kingdom
tel: +44 (0) 191 469 6111
fax: +44 (0) 191 438 3977

Asia Region
International Paint Singapore
(Pte) Ltd
449 Tagore Industrial Avenue
01-03 Hong Joo Industrial
Building
Singapore 787820
tel: +65 6453 1981
fax: +65 6453 1778

Australasia Region
International Paint
115 Hyde Road
Yeronga, Brisbane
Queensland 4104
Australia
tel: +61 (0) 7 3892 8866
fax: +61 (0) 7 3892 4287

North America Region
International Paint LLC
2270 Morris Avenue
Union
New Jersey 07083
USA
tel: +1 (0) 908 686 1300
fax: +1 (0) 908 686 8545

South America Region
International Paint
Rod Rap tavares, KM 18.5
Predio Administrativo 11
Butanta CEP 05577-300
Sao Paulo, Brazil
tel: +55 (0) 11 3789 2000
fax: +55 (0) 11 3789 2200



Référence : 05000280
Date d'émission : 28-Jan-2004
Remplacements : 28-Nov-2002