

DESCRIPTION DU PRODUIT

Un antifouling haut de gamme autopolissant à base d'oxide de cuivre et technologie Biolux. Permet une protection supérieure dans les zones à fortes salissures. Technologie auto-polissante permettant de réduire l'accumulation de couches.

- * Protection sur plusieurs saisons
- * Temps de mise à l'eau rallongés
- * S'applique sur polyester, bois et métaux correctement préparés (sauf aluminium)
- * Facile d'application
- * Disponible dans différentes teintes
- * Séchage rapide

Application sous la ligne de flottaison après le primaire d'accrochage pour éviter la pousse d'algues. Ne pas appliquer sur bateaux très rapide utilisés très souvent. Ne pas appliquer sur Z drive ou sur arbre et hélice.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Teinte	YBA904-Dover White, YBA920-Bleu, YBA944-Rouge, YBA994-Noir
Finition	Semi brillant
Masse Volumique	2.0
Extrait Sec en Volume (%)	60%
Conditionnement Unitaire	4 L

INFORMATIONS SUR LE SECHAGE ET LES DELAIS DE RECOUVREMENT

	Séchage			
	5°C	15°C	23°C	35°C
Immersion	24H	12H	8H	6H
Sec au toucher [ISO]	1H	45minutes	30minutes	20minutes

Note:Délais avant immersion maxi. : 5-35°C - 12 mois

Surcouchable Par	Surcouchage							
	Température du Support							
	5°C		15°C		23°C		35°C	
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
Micron Extra	16H	sans	10H	sans	6H	sans	4H	sans

APPLICATION ET USAGE

Préparation	Tous les supports devront être propres, secs et exempts de toutes pollutions. Toutes les surfaces devront être revêtues avec un primaire adapté. Primaires recommandés : Interprotect (bi-composants) , Yacht Primer ou Primocon (mono composant).
Méthodes	Appliquer 2 couches par saison sur la carène; pour une performance optimale, 3 couches sur les bords d'attaque et zones subissant une abrasion plus forte (flottaison, safran, quille...).
Conseils	<p>Diluant YTA085 Diluant pour Antifouling International #3.</p> <p>Dilution Ne diluer que si réellement nécessaire.</p> <p>Nettoyant YTA085 Diluant pour Antifouling International #3.</p> <p>Contrôle de la ventilation et de l'humidité Bien aérer pendant l'application.</p> <p>Application Airless Pression : 176-210 bars. Taille de la buse : 2180.</p> <p>Autre Pour une application au pistolet Airmix : Pression : 2.5 bars. Taille de la buse : 20-113 La couleur définitive sera obtenue après immersion. Pour la maintenance durant la saison, nettoyer la surface avec une éponge douce. Des opérations de nettoyage, régulières, avec des moyens trop agressifs, peut réduire considérablement l'efficacité de la peinture. Afin d'éviter tout manque de performance, s'assurer que la quantité de peinture est suffisante en se référant au pouvoir couvrant. Si le même antifouling est utilisé, l'on peut constater une légère variation de couleur entre la partie appliquée pour la ligne de flottaison et la partie constamment immergée.</p>
Quelques Points	Ne pas utiliser sur aluminium et alliages légers ou sur surfaces zinguées. La température du

Importants	produit devra être comprise entre -5°C et 35°C. La température ambiante devra être comprise entre -5°C et 35°C. La température du support doit être à au moins 3°C au dessus du point de rosée et à 35°C maximum.
Compatibilité/Supports	Polyester gelcoaté, Bois, Acier/Fer, Plomb. Ne pas utiliser sur aluminium/alliages légers ou surfaces zinguées.
Nombre de Couches	2-3
Pouvoir Couvrant	(Théorique) - 11.00 (m ² /L) à la brosse, 3,75 m ² /L au pistolet. (Pratique) - 10.00 (m ² /L) à la brosse; 3.0 m ² /L au pistolet.
Epaisseur de film sec recommandée	160 Microns secs / 55 Microns secs
Epaisseur Humide recommandée	265 Microns humides / 90 Microns humides
Méthodes d'Application	Pistolet Airless, Airmix, Brosse, Rouleau

INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LA SECURITE

Stockage	<p>TRANSPORT Micron Extra doit être transporté et stocké dans des récipients hermétiquement clos.</p> <p>STOCKAGE Eviter l'exposition à l'air et à des températures extrêmes. Pour bénéficier de la durée de vie maximum de Micron Extra, reboucher parfaitement après usage et conserver entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer au soleil.</p>
Sécurité	<p>ELIMINATION DES DECHETS : Ne pas jeter les bidons vides ou les résidus de peinture dans les égouts. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter.</p> <p>GENERAL : Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité, disponibles également par téléphone auprès du Service Technique.</p> <p>Ne jamais brûler ou poncer à sec un antifouling. Toujours effectuer un ponçage à l'eau. Toujours utiliser des gants, des lunettes et une combinaison. Contient des biocides. Il est recommandé à l'applicateur de s'assurer qu'il dispose de la fiche de données de sécurité du produit et qu'il a lu les recommandations d'usage.</p>

NOTES IMPORTANTES *Les informations techniques et les conseils d'utilisations et d'applications données dans ce document ne sont pas exhaustifs, mais représentent les plus fiables disponibles actuellement. Chaque utilisateur est invité à contrôler par lui-même que le produit convient à l'utilisation qu'il veut en faire. Les fiches techniques pouvant être actualisées, nous invitons l'utilisateur à s'assurer que la version en sa possession est bien la plus récente.*

X et International sont des marques déposées d'Akzo Nobel.

Adresses Régionales

Head Office
International Paint Ltd
P O Box 20980
Oriel House
16 Connaught Place
London W2 2ZB
United Kingdom
tel: +44 (0) 171 479 6000
fax: +44 (0) 171 479 6500

European Region
International Paint Ltd
Stoneygate Lane
Felling, Gateshead
Tyne & Wear NE10 0JY
United Kingdom
tel: +44 (0) 191 469 6111
fax: +44 (0) 191 438 3977

Asia Region
International Paint Singapore
(Pte) Ltd
449 Tagore Industrial Avenue
01-03 Hong Joo Industrial
Building
Singapore 787820
tel: +65 6453 1981
fax: +65 6453 1778

Australasia Region
International Paint
115 Hyde Road
Yeronga, Brisbane
Queensland 4104
Australia
tel: +61 (0) 7 3892 8866
fax: +61 (0) 7 3892 4287

North America Region
International Paint Inc
2270 Morris Avenue
Union
New Jersey 07083
USA
tel: +1 (0) 908 686 1300
fax: +1 (0) 908 686 8545

South America Region
International Paint
Rod Rap tavares, KM 18.5
Predio Administrativo 11
Butanta CEP 05577-300
Sao Paulo, Brazil
tel: +55 (0) 11 3789 2000
fax: +55 (0) 11 3789 2200



Référence : 05000346
Date d'émission : 21-Jul-2004
Remplacements : 28-Jan-2004