

#### DESCRIPTION DU PRODUIT

Vernis haute technologie anti-UV, très brillant, de teinte naturellement ambrée, sublimant l'aspect naturel du bois. L'exceptionnelle profondeur de brillant et la couleur sont maintenues pendant la durée de vie du revêtement.

- \* Notre vernis monocomposant haute durabilité contient un mélange optimisé d'agents anti-UV, de stabilisants à la lumière, et de résines
- \* Temps de travail réduit grâce à un haut pouvoir garnissant, et un tendu optimal
- \* Permet d'obtenir un résultat de professionnel en 4-6 couches ; poncer toutes les deux couches
- \* Convient pour tous types de bois, y compris les bois gras tels que le teck et l'iroko.

#### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

<b>Teinte</b>	YVA500
<b>Finition</b>	Brillant intense.
<b>Masse Volumique</b>	0.9
<b>Extrait Sec en Volume (%)</b>	48%
<b>Délai de Péremption</b>	2 Année(s)
<b>COV</b>	408 g/L
<b>COV (Solvent EU)</b>	440.71 g/kg EU Solvent Emissions Directive (Council Directive 1999/13/EC)
<b>Conditionnement Unitaire</b>	750 ml, 2.5 L

#### INFORMATIONS SUR LE SECHAGE ET LES DELAIS DE RECOUVREMENT

	Séchage			
	10°C (50°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Sec au toucher [ISO]	4 H	3 H	2 H	1 H
Séchage Complet [ISO]	12 H	9 H	6 H	3 H

Surcouchable Par	Surcouchage							
	Température du Support							
	10°C (50°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
Compass	16 H	1 Mois	14 H	1 Mois	12 H	1 Mois	8 H	1 Mois
Goldspar	16 H	1 Mois	14 H	1 Mois	12 H	1 Mois	8 H	1 Mois
Goldspar Satin	16 H	1 Mois	14 H	1 Mois	12 H	1 Mois	8 H	1 Mois
Original	16 H	1 Mois	14 H	1 Mois	12 H	1 Mois	8 H	1 Mois
Schooner	16 H	1 Mois	14 H	1 Mois	12 H	1 Mois	8 H	1 Mois
Schooner Gold	16 H	1 Mois	14 H	1 Mois	12 H	1 Mois	8 H	1 Mois

#### APPLICATION ET USAGE

##### Préparation

##### BOIS DEJA VERNIS

**En bon état** Nettoyer au diluant. Poncer légèrement à l'abrasif grade 280-320. Dépoussiérer à l'aide de chiffons imbibés de diluant N°1.

**En mauvais état** Eliminer tous les anciens revêtements.


Appliquer 2 à 6 couches, jusqu'à obtention de l'aspect final désiré. Poncer toutes les 2 couches\* avec un abrasif grade 320-400. Eliminer la poussière à l'aide d'un chiffon à dépoussiérer.

**BOIS NU** Poncer à l'abrasif grade 80-180 suivi d'un ponçage à l'abrasif grade 280. Nettoyer la surface par brossage ou essuyage. En cas de nettoyage au solvant, attendre l'évaporation complète avant d'appliquer la première couche de vernis.

**BOIS GRAS (tel que le teck)** Doit être soigneusement dégraissé (l'utilisation du Diluant n°1 est recommandée) et préparé avant application de Schooner Gold. S'assurer que la surface est parfaitement sèche avant d'appliquer la première couche. Si nécessaire, appliquer Clear Wood Sealer Fast Dry en primaire.

**Brosse/Rouleau** Si Clear Wood Sealer Fast Dry n'a pas été appliqué, diluer la première couche à 50% avec le Diluant n°1. Appliquer la seconde couche diluée à 25% au Diluant n°1. Les couches suivantes peuvent être diluées jusqu'à

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local ou connectez vous sur [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

 International® le logo AkzoNobel et les autres produits mentionnés dans ce document sont des marques déposées, ou sous licence, d'Akzo Nobel.  
©Akzo Nobel 2009.

Référence :4168 Date d'émission :28/02/2012



# Schooner Gold

## Vernis

Vernis très brillant haute technologie anti-UV

15%, selon la température ambiante, les conditions d'application, et l'aspect final recherché. Appliquer 4 à 6 couches supplémentaires (brosse) / 5 à 8 (rouleau), jusqu'à obtention de l'aspect final désiré. Poncer toutes les 2 couches\* avec un abrasif grade 320-400. Eliminer la poussière à l'aide d'un chiffon à dépolir.

\* L'esthétique peut être améliorée en ponçant entre chaque couche.

### Méthodes

Verser la quantité à appliquer dans un récipient séparé. Eviter d'appliquer directement depuis la boîte. Filtrer le vernis pour éviter toute contamination. Ne pas appliquer trop épais.

### Conseils

**Mélange** Bien mélanger avant emploi.

**Diluant Brosse** - YTA800 Diluant n°1. Pistolet - YTA085 Diluant n°3.

**Dilution** Diluer la première couche à 50%. Appliquer la seconde couche diluée à 25% au Diluant n°1. Les couches suivantes peuvent être diluées jusqu'à 15%, selon la température ambiante, les conditions d'application, et l'aspect final recherché.

**Nettoyant** Diluant n°1 (YTA800).

**Pistolet conventionnel (Application pistolet : Professionnels uniquement)** Pot Sous Pression : 1-2 bars 1-2 bars (pression à la buse), 0,5-0,7 bars (pression dans le pot) Taille de la buse : 1,2 - 1,4 mm. Diluer à 25-30% au diluant n°3.

**Brosse** Utilisez toujours une brosse propre que vous réserverez uniquement à l'application des vernis. Nettoyer les brosses avant utilisation.

**Rouleau** En cas d'application au rouleau, utiliser un rouleau à poils ras, et lisser avec une brosse avec des soies naturelles propres, pour éviter tout risque d'emprisonnement de bulles d'air dans le film.

**Autre** Les valeurs données pour les pressions ne sont qu'indicatives. Le soin est laissé à l'opérateur d'utiliser les réglages qu'il jugera les mieux adaptés à son style d'application et aux conditions climatiques.

Pour obtenir l'épaisseur sèche totale spécifiée en cas d'application de Schooner Gold à la brosse ou au rouleau, il peut être nécessaire d'appliquer une ou deux couches supplémentaires.

### Quelques Points Importants

Ne jamais laisser le bois nu exposé pour de longues périodes, le support pourrait absorber de l'humidité.

Eviter d'utiliser Schooner Gold directement depuis la boîte, cela risquerait d'affecter sa conservation et de le contaminer.

Le non-respect des temps de séchage peut provoquer mauvais durcissement, frisage et perte d'adhérence. Ne pas appliquer en plein soleil. Ne pas utiliser en zones immergées.

N'utiliser que les diluants préconisés.

Formulé pour un usage en extérieur.

Lorsque le délai maximum de surcouchage est dépassé, poncer à l'abrasif grade 280-320.

La température du produit devra être comprise entre 10°C et 29°C. La température ambiante devra être comprise entre 10°C et 35°C. La température du support devra être comprise entre 10°C et 29°C.

### Compatibilité/Supports

Peut être utilisé directement sur bois gras tel que le Teck et l'Iroko, après dilution. Ne pas appliquer de vernis bi-composants sur des vernis monocomposant.

### Nombre de Couches

Sur bois déjà vernis : 2 à 4 couches pures (4 à 6 en cas de dilution).

Bois nu : Primaire : appliquer deux couches diluées. Puis 4 couches pleines ou 4-6 couches en cas de dilution.

### Pouvoir Couvrant

(Théorique) - 14.3 m<sup>2</sup>/L à la brosse

(Pratique) - 12.9 m<sup>2</sup>/L à la brosse

### Epaisseur de film sec recommandée

35 microns secs

### Epaisseur Humide recommandée

70 microns humides

### Méthodes d'Application

Brosse, Rouleau, Pistolet conventionnel (Application pistolet : Professionnels uniquement).

## INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LA SECURITE

### Stockage

**INFORMATIONS GENERALES** Eviter l'exposition à l'air et à des températures extrêmes. Pour bénéficier de la durée de vie maximum de Schooner Gold, reboucher parfaitement après usage et conserver entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer au soleil.

**TRANSPORT** Ce produit doit être transporté et stocké dans des récipients hermétiquement clos.

### Sécurité

**INFORMATIONS GENERALES** Toujours utiliser des gants, des lunettes et une combinaison. Il est recommandé à l'opérateur de s'assurer qu'il dispose de la fiche de données de sécurité du produit et qu'il a lu les recommandations d'usage. Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité, disponibles également par téléphone auprès du Service Technique.

**ELIMINATION DES DECHETS** : Ne pas jeter les bidons vides ou les résidus de peinture dans les égouts. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter.

# Schooner Gold

## Vernis

Vernis très brillant haute technologie anti-UV

 **International.**  
yachtpaint.com


---

**NOTES IMPORTANTES**

*Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques et nous ne saurions être tenus pour responsables. Ces informations peuvent être modifiées lorsque cela est nécessaire.*

---

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local ou connectez vous sur [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

 International®, le logo AkzoNobel et les autres produits mentionnés dans ce document sont des marques déposées, ou sous licence, d'Akzo Nobel. ©Akzo Nobel 2009.

Référence :4168 Date d'émission :28/02/2012