

DESCRIPTION DU PRODUIT

Trilux 33 et un antifouling sans TBT avec la formule BIOLUX pour obtenir une protection d'antifouling dans toutes les mers. Son faible taux de polissage permet une utilisation sur bateaux moteurs rapides et hors bords en aluminium, mais aussi sur tout type de matériau lorsqu'une teinte vive est recherchée.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Teinte	YBA060-Bleu, YBA061-Vert, YBA062-Rouge, YBA063-Noir, YBA068-Blanc
Finition	Mat
Masse Volumique	1.3
Extrait Sec en Volume (%)	45%
Délai de Péréemption	24 Mois
Conditionnement Unitaire	5 L 20 L

INFORMATIONS SUR LE SECHAGE ET LES DELAIS DE RECOUVREMENT

	Séchage			
	5°C	15°C	23°C	35°C
Sec au toucher [ISO]	8H	4H	3H	2H
Immersion	36H	24H	12H	10H

Note:Le délai maximal avant mise à l'eau est de 1 mois. Lorsque le délai maximal avant immersion est dépassé, effectuer un lavage haute pression ou un ponçage à l'eau à l'abrasif grade 180/240 avant la mise à l'eau.

	Surcouchage							
	Température du Support							
	5°C		15°C		23°C		35°C	
Surcouchable Par	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
Trilux 33	24H	1Mois	16H	1Mois	6H	1Mois	4H	1Mois

APPLICATION ET USAGE

Préparation	<p>CONSTRUCTIONS NEUVES : Dépend des procédures utilisées par le chantier, consulter International.</p> <p>REFECTION COMPLETE : La première couche de Trilux 33 doit toujours être appliquée sur le primaire anticorrosif adapté. Le primaire doit être sec, exempt de toute contamination et surcouché par Trilux 33 dans le respect de son intervalle de sur-couchage.</p> <p>SYSTEMES AGREES EN REPARATION ET AMELIORATION DE PERFORMANCES : Dégraisser la surface. Nettoyer toute la surface par lavage haute pression (3000psi/211bars). Reprendre les zones corrodées avec un système primaire anticorrosif approprié (Primocon ou JVA202).</p>
Méthodes	<p>S'assurer que la zone est propre et sèche. Appliquer Trilux 33 à l'airless en respectant le délai de surcouche préconisé du primaire. Appliquer une couche supplémentaire dans les zones soumises à une abrasion plus forte telles que safran, bords d'attaque. Nota : Le délai maximal avant mise à l'eau est de 1 mois. Lorsque la peinture est laissée en exposition extérieure pour une durée supérieure à 1 mois, effectuer un lavage haute pression de la surface à l'eau douce ou un ponçage à l'eau à l'abrasif grade 180/240 avant la mise à l'eau.</p>
Conseils	<p>Diluant YTA085. Diluant n°3.</p> <p>Nettoyant YTA085. Diluant n°3.</p> <p>Application Airless Pression : 176-210 bars. Taille de la buse : 2180.</p> <p>Autre S'assurer d'appliquer toute la quantité préconisée, même si pour cela, il est nécessaire d'appliquer une couche supplémentaire. Il est indispensable d'appliquer l'épaisseur requise pour obtenir la performance attendue.</p>
Quelques Points Importants	<p>Lorsque Trilux 33 est exposé pour une longue période, par exemple lors d'un hivernage, effectuer un lavage haute pression à l'eau douce avant remise à l'eau. La température du</p>


produit devra être comprise entre 5°C et 35°C. La température ambiante devra être comprise entre 10°C et 35°C. La température du support doit être à au moins 3°C au dessus du point de rosée et à 35°C maximum.

Compatibilité/Supports	Peut s'appliquer sur les antifoulings Superyacht 800 et 900 et de nombreux copolymères à l'étain. Pour plus de détails sur la compatibilité, consulter les services techniques International. Isoler les revêtements non-antifoulings avec Primocon, Intertuf JVA202 ou Interprotect (ce dernier lors d'un retour à une ancienne peinture époxydique).
Nombre de Couches	2 couches à l'airless, 3-4 couches à la brosse ou au rouleau
Pouvoir Couvrant	(Pratique) - 3.75 (m²/L) à la brosse, 9,00 m²/L au pistolet.
Epaisseur de film sec recommandée	90 Microns secs
Epaisseur Humide recommandée	200 Microns humides
Méthodes d'Application	Brosse, Rouleau, Pistolet Airless

INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LA SECURITE

Stockage	INFORMATIONS GENERALES Eviter l'exposition à l'air et à des températures extrêmes. Pour bénéficier de la durée de vie maximum de Trilux 33, reboucher parfaitement après usage et conserver entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer au soleil. TRANSPORT Trilux 33 doit être transporté et stocké dans des récipients hermétiquement clos.
Sécurité	GENERAL : Ne jamais brûler ou poncer à sec un antifouling. Toujours effectuer un ponçage à l'eau. Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité, disponibles également par téléphone auprès du Service Technique. ELIMINATION DES DECHETS : Ne pas jeter les bidons vides ou les résidus de peinture dans les égouts. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter. Les résidus de Trilux 33 ne peuvent être jetés avec les déchets ménagers ou dans une décharge municipale sans autorisation. L'élimination de ces déchets doit être effectuée selon la réglementation locale en vigueur.

NOTES IMPORTANTES *Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques et nous ne saurions être tenus pour responsables. Ces informations peuvent être modifiées lorsque cela est nécessaire.*

 et International sont des marques déposées d'Akzo Nobel.

Adresses Régionales

Head Office
International Paint Ltd
P O Box 20980
Oriental House
16 Connaught Place
London W2 2ZB
United Kingdom
tel: +44 (0) 171 479 6000
fax: +44 (0) 171 479 6500

European Region
International Paint Ltd
Stoneygate Lane
Felling, Gateshead
Tyne & Wear NE10 0JY
United Kingdom
tel: +44 (0) 191 469 6111
fax: +44 (0) 191 438 3977

Asia Region
International Paint Singapore
(Pte) Ltd
449 Tagore Industrial Avenue
01-03 Hong Joo Industrial
Building
Singapore 787820
tel: +65 6453 1981
fax: +65 6453 1778

Australasia Region
International Paint
115 Hyde Road
Yeronga, Brisbane
Queensland 4104
Australia
tel: +61 (0) 7 3892 8866
fax: +61 (0) 7 3892 4287

North America Region
International Paint LLC
2270 Morris Avenue
Union
New Jersey 07083
USA
tel: +1 (0) 908 686 1300
fax: +1 (0) 908 686 8545

South America Region
International Paint
Rod Rap tavares, KM 18.5
Predio Administrativo 11
Butanta CEP 05577-300
Sao Paulo, Brazil
tel: +55 (0) 11 3789 2000
fax: +55 (0) 11 3789 2200



Référence : 05000472
Date d'émission : 5-Jul-2005
Remplacements : 5-Aug-2004