



FICHE PRODUIT

SHIELDCOAT SHIELDSEAL W PLUS APPRÊT / SCELLANT

DESCRIPTION : SHIELDSEAL W PLUS est un apprêt/scellant Ultra Premium acrylique à base d'eau à séchage rapide.

UTILISATION RECOMMANDÉE : formulé pour pénétrer, apprêter et sceller ce produit est parfait pour fixer les fibres dans des toitures contenant de l'amiante. La petite taille de ses particules augmente son adhérence sur les toitures métalliques y compris COLORBOND® et Zinalume simple en préparation de l'application des systèmes de revêtement **THERMOBOND HRC** (thermocollage) ou **ROOFBOND MEMBRANE** (membrane d'adhérence toiture).

MÉTHODE d'APPLICATION : Voir la fiche de données du revêtement de finition. La préparation de la surface avant application d'un produit et tel que recommandé par Shieldcoat est cruciale et est la responsabilité de constructeur/entrepreneur/personne effectuant les travaux. Les conditions climatiques doivent être prises en compte et jugées adéquates avant de débiter l'application. Un taux élevé d'humidité affectera le séchage et la durée d'attente entre les couches.

PROPRIÉTÉS TYPIQUES :

Couleur :	Laiteux
Fini :	Transparent quand sec
Volume proposé :	15 litres
Pourcentage de solides	25%
Couverture théorique :	Toiture avec amiante 5 m ² /litre ; Toiture métallique (y compris COLORBOND®) 10 m ² /litre
Température de la surface pour l'application :	10°C à 40°C
Sec au toucher :	30 minutes*
Couche ultérieure après :	2 heures*
Séchage à cœur :	10 à 14 jours*
Eau consommable :	10 jours* après séchage à cœur et rinçage initial (pluie ou arrosage pression tuyau d'arrosage)
Durée de vis du pot :	24 mois

*Toutes les indications sont données pour une température de 25°C et 50% d'humidité relative.

GUIDE D'APPLICATION DU PRODUIT

Méthode d'application :	Pulvérisation sans air / pinceau / rouleau
Diluant :	Non recommandé (utiliser modérément Shieldcoat Hot weather additive) (additif temps chaud)
Dimension embout pulvérisateur sans air :	517
Nettoyage :	À l'eau

Épaisseur du film :	Amiante mouillé : 200 microns ; Métal 100 microns
Épaisseur du film :	Amiante sec : 50 microns ; Métal 25 microns
Nombre de couches nécessaires	1 minimum

SANTÉ et SÉCURITÉ

Contactez le **Centre Antipoison au 13 11 26** ou un médecin.

Ingestion : ne pas induire le vomissement. Donner de l'eau à boire. Contacter un médecin / les services médicaux.

Contact avec les yeux : laver les yeux avec un rince œil jusqu'à disparition de l'irritation. Contacter un médecin / les services médicaux.

Inhalation : mettre la personne à l'air libre. Contacter un médecin / les services médicaux.

Contact avec la peau : bien laver avec de l'eau et du savon. Laver les vêtements avant de les porter à nouveau. Contacter un médecin / les services médicaux si l'irritation persiste.

Assistance médicale : traitement symptomatique.

Équipements de premiers soins : Bains d'œil, douche de sécurité.

RECOMMANDATIONS et PRÉCAUTIONS

Assurez-vous que les méthodes de Santé et Sécurité du lieu de travail sont appropriées et que les EPI (équipements de Protection individuelle) sont utilisés lors de travaux effectués avec ce produit.

Assurer une ventilation adéquate lors de l'utilisation de ce produit.

Si un système de collecte d'eau pour la consommation est en place, Shieldcoat recommande de déconnecter le système avant de commencer les travaux, puis d'attendre 10 jours de séchage à cœur suivi d'un bon rinçage à l'eau douce (pluie ou arrosage pression tuyau d'arrosage) avant de reconnecter le système.

S'assurer que ce produit est appliqué conformément aux recommandations de Shieldcoat.

FDS¹ : disponible sur demande ou téléchargeable sur le site Shieldcoat : www.shieldcoat.com.au

RENONCIATION : Shieldcoat stipule que la personne qui applique ce produit à la responsabilité de déterminer et de vérifier avant application que le produit est approprié pour l'usage prévu. Les données stipulées dans le présent document étaient véridiques et exactes au moment de la rédaction de celui-ci.

¹ Fds = Fiche de Données de Sécurité