



Peinture de ravalement renforcée au siloxane
Aspect minéral mat profond
Microporeux, fongistatique, hydrofuge
Excellente tenue UV et intempéries (effet perlant)
Multicouche direct, redoublable dans la journée
Confort d'application, excellente glisse
Application manuelle ou mécanisée

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Destination	Peinture mate microporeuse pour façades. Luminosité minérale
Aspect en pot	Peinture semi épaisse
Aspect sec	Mat minéral poché fin (BS 60°<2)
Densité	1,53 ± 0,05
Extrait sec	64 ± 2 %
Taux de COV	15 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 40 g/l
Séchage	Sec : 30 mn
(20°, 65% HR)	Redoublable : 2 heures minimum
Rendement	4 à 5 m ² /kg la couche sur fond lisse
Classification	NF T36-005 : Famille I, classe 7b2/10c XP T34-722 : Classe D2 EN 1062-1 : E3 V1 W2 A0
Teintes	Système ZOLPACHROM 3 (Blanc / base PA et base ME)
Conditionnement	20 kg
Conservation	24 mois en emballage d'origine non entamé Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C

MISE en ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes / DTU en vigueur

Supports	Fonds traditionnels du bâtiment, nus ou revêtus d'Anciennes peintures adhérentes en bon état
Travaux préparatoires	Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application Selon les cas brossage, grattage, lavage HP, décapage, traitement FONGIMOUSSE PLUS
Travaux de finition	2 couches en application directe. Impression préalable par SILEXTRA PRIMAIRE LISSE sur fonds poreux ou érodés. Appliquer régulièrement en croisant et égaliser sans tirer.
Matériel	Rouleau poils longs ou méché (supports à relief), airless, brosse
Dilution	Produit prêt à l'emploi Jusqu'à 5 % d'eau en première couche ou en application mécanisée
Nettoyage du matériel	Eau immédiatement après usage

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT et SANITAIRE

Consulter :

- * l'étiquette informative de sécurité sur l'emballage
- * la Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : www.zolpan.fr
- * la Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire "Peintures de ravalement en phase aqueuse, classe D2" sur INTERNET : www.inies.fr

Fiche Technique n° 6005

Date d'édition : Octobre 2009

Date de modification : Novembre 2011

Nota : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.