



MAOLINE



BLANC ET ZOLPACHROM 3
Les caractéristiques certifiées sont disponibles
auprès d'AFNOR Certification ou sur le site
internet www.marque-nf.com.



Impression opacifiante régulatrice d'absorption Tous fonds usuels du bâtiment Multi-usages 2 en 1 (impression / finition) Adhérence, couvrant, insaponifiable, microporeuse Rendement élevé, séchage rapide Sans odeur de solvant

DESTINATION

Produit multi-usages 2 en 1 (impression isolante / finition) à base de liants mixtes en dispersion aqueuse. Aspect blanc mat, tendu à pommelé fin selon l'outil utilisé. L'usage de MAOLINE en impression permet d'isoler et régulariser l'absorption des fonds poreux pour faciliter l'application des finitions et limiter les risques d'embus. MAOLINE est recouvrable par toute finition peinture ou revêtement décoratif en phase aqueuse ou solvant, papier peint et revêtement mural. L'utilisation multicouche de MAOLINE permet par ailleurs d'obtenir une finition courante en travaux neufs et d'entretien (intérieur).
Produit NF Env. conjuguant efficacité et écologie, MAOLINE représente une véritable alternative aux produits solvantés traditionnels notamment en travaux d'intérieur en ERP (établissements recevant du public), opérations HQE, habitations particulières et plus généralement dans tous les secteurs d'activité sensibles aux produits solvant et/ou à exigences d'hygiène élevées comme ceux de la santé ou de l'enseignement.

SUPPORTS

Plâtres et dérivés, cloisons sèches
Béton et dérivés
Enduits pelliculaires type CILD
Matières plastiques rigides (essai préalable)
Bois et dérivés, métaux (intérieur)
Anciennes peintures adhérentes en bon état
NOTA : En usage extérieur, le recouvrement par une finition doit être réalisé rapidement

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- * Produit 2 en 1 (impression / finition)
- * Bonne opacité, blancheur stable
- * Régularise au mieux les différences d'absorption du support
- * Accroît le rendement des finitions peintures et évite les phénomènes de nuancement
- * Insaponifiable et microporeuse
- * Additivé antirouille (tête de clous, agrafes)
- * Facile d'emploi (glisse, bonne répartition du produit, sans coulures)
- * Rapidité de séchage, Recouvrable dans la journée
- * Produit sans odeur de solvant, idéal pour tous travaux en locaux occupés
- * Compatible avec toutes colles papiers peints et revêtements muraux
- * Facilite le décollage des papiers peints
- * Produit en phase aqueuse : confort et sécurité d'emploi, respect de l'environnement

CARACTÉRISTIQUES d'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes

Présentation

Peinture onctueuse

Extrait sec

- * en poids : $65 \pm 2 \%$
- * en volume : $45 \pm 2 \%$

Densité

$1,55 \pm 0,05$

Point éclair

Sans objet

Taux de COV

30 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 30 g/l

Séchage

Sec : 30 mn

(20°C, 65 % HR)

Recouvrable : 2 heures par finition aqueuse
4 heures par finition solvant

Le séchage est retardé par temps froid et humide

10 à 12 m²/l selon nature et état de surface du support

Rendement

Classification

NF T36-005 : Famille I Classe 7b2

NF Env : Conforme aux exigences de la marque en blanc et teintes

Emissions dans l'air intérieur : A+

** Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

MISE en ŒUVRE	Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes/DTU en vigueur
PRÉPARATION des FONDS	Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application * Fonds bruts : égrenage, brossage, dépoussiérage soigné * Fonds peints : élimination des parties non adhérentes, lessivage, matage des surfaces brillantes, essuyage soigné, séchage Travaux d'enduisage et de révision des supports selon état de finition recherché.
APPLICATION du PRODUIT	
Processus	1 à 2 couches régulières selon usage (impression ou multicouche)
Matériel	Rouleau antigouttes, brosse, pistolet
Dilution	Produit prêt à l'emploi Jusqu'à 5 % d'eau sur fonds absorbants ou en application mécanisée
Nettoyage du matériel	EAU, immédiatement après usage
Conditions d'application	* Température ambiante et du support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C) * Humidité relative inférieure à 80% * Temps sec, à l'abri du vent et du rayonnement direct du soleil
TEINTE	Blanc Peut être teinté par ajout de colorants universels sans dépasser 3 %
CONDITIONNEMENT	1 L - 4 L - 16 L
CONSERVATION	24 mois en emballage d'origine non entamé Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C
SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT et SANITAIRE	Consulter : * l'étiquette informative de sécurité sur l'emballage * la Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : www.zolpan.fr * la Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire "Produits d'impression et fixateurs en phase aqueuse" sur INTERNET : www.inies.fr

Fiche Technique n° 4043
Date d'édition : Mai 1995
Date de modification : Novembre 2011

*Nota : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.
Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.*