



## Impression opacifiante à base alkyde Couvrant, opacité Unification des fonds hétérogènes Aspect mat tendu

**DESTINATION** Impression isolante, opacifiante et régulatrice d'absorption des fonds diversement absorbants en travaux soignés (ou courants)  
Riche en dioxyde de titane, MAOPRIMER présente une excellente opacité et une très bonne capacité à isoler les fonds et limiter les risques d'embus, notamment en finition sur reprises d'enduit  
MAOPRIMER est particulièrement adaptée en impression avant toute finition laquée, garnissante ou décorative, en phase aqueuse ou solvant

**SUPPORTS** Plâtres et dérivés, cloisons sèches  
Bois et dérivés, métaux (intérieur)  
Enduits pelliculaires type CILD  
Anciennes peintures adhérentes en bon état  
NOTA : Ne pas utiliser sur maçonneries neuves et fonds alcalins de pH > 9  
En usage extérieur, le recouvrement par une finition doit être réalisé rapidement

**CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES**

- \* Très bon pouvoir isolant (pas d'embus des finitions)
- \* Régularise au mieux les différences d'absorption du support
- \* Evite les phénomènes de nuançage des finitions et accroît leur rendement
- \* Grande facilité d'emploi
- \* Rendement élevé

**CARACTÉRISTIQUES d'IDENTIFICATION** Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes

**Présentation** Peinture onctueuse

**Extrait sec** \* en poids :  $72 \pm 2 \%$

\* en volume :  $55 \pm 2 \%$

**Densité**  $1,38 \pm 0,05$

**Point éclair** > 38°C

**Taux de COV** 350 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 350 g/l

**Séchage** Recouvrable : 24 heures

**(20°C, 65 % HR)** *Le séchage est retardé par temps froid et humide*

**Rendement** 11 à 14 m<sup>2</sup>/l selon nature et état de surface du support

**Classification** NF T36-005 : Famille I classe 4a

**MISE en ŒUVRE** Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes/DTU en vigueur

**PRÉPARATION des FONDS** Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application

\* Fonds bruts : égrenage, brossage, dépoussiérage soigné

\* Fonds peints :

. Elimination des parties non adhérentes par brossage, ponçage, grattage, décapage,...

. Dégraissage solvant ou lessivage alcali, essuyage soigné, séchage

**APPLICATION du PRODUIT**

**Processus** Une couche régulière

**Matériel** Brosse, rouleau antigouttes, pistolet

**Dilution** Produit prêt à l'emploi

**Nettoyage du matériel** WHITE SPIRIT, immédiatement après usage

**Conditions d'application** \* Température ambiante et du support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C)

\* Humidité relative inférieure à 80%

\* Temps sec, à l'abri du vent et du rayonnement direct du soleil

---

**TEINTE** Blanc  
Peut être teinté par ajout de colorants universels sans dépasser 3%

---

**CONDITIONNEMENT** 1 L - 4 L - 16 L

---

**CONSERVATION** 24 mois en emballage d'origine non entamé  
Conserver dans un endroit frais et aéré

---

**SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT  
et SANITAIRE** Consulter :  
\* l'étiquette informative de sécurité sur l'emballage  
\* la Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : [www.zolpan.fr](http://www.zolpan.fr)  
\* la Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire "Peintures mates, produits  
d'impression et fixateurs en phase solvant" sur INTERNET : [www.inies.fr](http://www.inies.fr)

---

Fiche Technique n° 2324  
**Date d'édition : Juin 1994**  
**Date de modification : Novembre 2011**

*Nota : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.  
Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.*