



**Peinture acrylique en phase aqueuse pour courts de tennis,
aires de jeux et circulations piétonnières
Résistance à l'usure, facilité d'entretien,
Application manuelle ou mécanisée
Séchage rapide, tenue UV et intempéries
Aspect mat**

DESTINATION Travaux de peinture et marquage sur surfaces de jeux et circulations piétonnières : courts de tennis, terrains de sport, allées de jardin, préaux, terrasses,...
Peut également être utilisé en parois verticales du type frontons (pelote basque), murs d'enceinte des terrains de sport,...

SUPPORTS Béton, chapes ou dalles ciment
Eléments métalliques
Sols hydrocarbonés (enrobé, asphalte, béton bitumé)
Anciennes peintures adhérentes en bon état
Autres supports : consulter nos SERVICES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- * Bonne résistance à l'usure
- * Bonne tenue UV, intempéries et pollution atmosphérique
- * Bonne autolavabilité
- * Séchage rapide (redoublable dans la journée)
- * Application possible sur support humide
- * Application manuelle ou mécanisée
- * Décoratif et antipoussière
- * Simplicité d'emploi et facilité d'entretien
- * Produit en phase aqueuse : confort et sécurité d'emploi, respect de l'environnement

CARACTÉRISTIQUES d'IDENTIFICATION Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes

| | |
|--------------------------------|---|
| Présentation | Peinture semi-fluide |
| Brillance | BS 60° < 3 |
| Extrait sec | * en poids : 68 ± 2 % * en volume : 52 ± 2 % |
| Densité | 1,40 ± 0,05 |
| Point éclair | Sans objet |
| Taux de COV | 34 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/i) : 140 g/l |
| Séchage (20°C, 65 % HR) | Sec : 1 heure Entre couches : 4 heures Sollicitations légères : 2 jours Complète résistance : 1 semaine <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide</i> |
| Rendement | 200 à 250 g/m ² la couche, selon état de surface et porosité du support (± 100 microns) |
| Classification | NF T36-005 : Famille I classe 7b2 |

| | |
|---|--|
| MISE en ŒUVRE | Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes/DTU en vigueur |
| PRÉPARATION des FONDS | <p>Les fonds doivent être sains, cohérents et propres à l'application Ils peuvent être légèrement humides mais non mouillés (aspect mat du support)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Bitumineux : s'assurer de la bonne stabilité et de l'absence d'exsudation huileuse. Laisser vieillir avant mise en peinture. * Bétons neufs : dépoussiérage soigné. Dérochage chimique si nécessaire (DÉTERGENT DÉROCHANT ou acide dilué), rinçage, séchage * Fonds anciens nus ou revêtus d'anciennes peintures en bon état : élimination des salissures et parties mal adhérentes par balayage, brossage Lavage HP additivé NETTOYANT MULTIUSAGES si nécessaire, rinçage, séchage Traitement des mousses et micro-organismes : FONGIMOUSSE PLUS * Accessoires métalliques (dégraissés, dérouillés) : primaire adapté (PRIMAIRE PAH ou UNIVERSEL) |
| APPLICATION du PRODUIT | |
| Processus | 2 à 3 couches selon nature des travaux (neuf / entretien) et contraintes d'exploitation |
| Matériel | Rouleau moyen, brosse, airless (buse 17 à 19 %) <ul style="list-style-type: none"> Travailler en couches croisées régulières et par surfaces unitaires complètes |
| Dilution | Environ 5 % d'eau en première couche Prêt à l'emploi en deuxième couche, sauf en application mécanisée (\pm 10 % d'eau selon matériel) |
| Nettoyage du matériel | EAU, immédiatement après usage |
| Conseils pratiques | <ul style="list-style-type: none"> * Conditions d'application : <ul style="list-style-type: none"> . par température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C) . par Temps sec, à l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil * Prévoir un entretien régulier des surfaces soumises à une usure importante (zones d'engagement par exemple) * Traiter régulièrement les surfaces sujettes au développement de microorganismes avec FONGIMOUSSE PLUS (environnement boisé ou humide par exemple) * Travaux de marquage : Recouvrable par lui-même, ULTRASOL S ou ULTRASOL ROUTE |
| TEINTES | Nuancier ULTRASOL Teintes spéciales sur commande (100 kg minimum) |
| CONDITIONNEMENT | 5 kg - 20 kg |
| CONSERVATION | 24 mois en emballage d'origine non entamé Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C |
| SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT et SANITAIRE | <p>Consulter :</p> <ul style="list-style-type: none"> * l'étiquette informative de sécurité sur l'emballage * la Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : www.zolpan.fr * la Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire "Peintures pour sols mono-composant en phase aqueuse" sur INTERNET : www.inies.fr |

Fiche Technique n° 2292
Date d'édition : Juin 1994
Date de modification : Novembre 2011

Nota : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

