

MATEX LIGHT

Méthode d'application	Pinceau, rouleau ou pulvérisateur sans air.	
Couverture	Couverture théorique : 8,8 à 11, 7 m ² /litre (film sec 30 à 40 microns)	
Dilution	Eau propre : Rouleau & pinceau - 20% maximum Pulvérisateur sans air - 10% maximum	
Application au pulvérisateur	Pression en sortie (kg/cm ²) Dimension de l'embout à un angle de 60° Dilution	<u>Pulvérisateur sans air</u> 120 à 150 0,43 mm (0,017 pouce) 10% maximum
Méthode de peinture recommandée	<ul style="list-style-type: none"> - 1 couche d'APPRÊT INTÉRIEUR - 2 couches de MATEX LIGHT 	
Épaisseur recommandée du film par couche	30 à 40 microns EFS (EFS – Épaisseur Film Sec) 86 à 114 microns EFM (EFM – Épaisseur Film Mouillé)	
Temps de séchage	Sec au touché : 10 minutes à 30°C	
Couches ultérieures	Après 2 heures minimum dans des conditions normales	
Nettoyage	Nettoyer tous les équipements à l'eau propre immédiatement après utilisation	
Stockage	Conserver les contenants fermement fermés. Ranger dans un endroit sec, frais et bien ventilé à une température entre 5 et 40°.	
Volume du contenant	18 litres	
Volume de solide	35 +/- 2 %	
Précautions	<ul style="list-style-type: none"> - Le recouvrement dépend de l'épaisseur du film, la rugosité ou porosité de la surface. - Le temps réel de séchage et la durée de séchage avant application de couche ultérieure peuvent être plus courts ou plus longs en fonction de l'épaisseur du film, de la température et humidité ambiante, la ventilation, etc. - Éviter d'appliquer le produit si la température est inférieure à 10°C et si le taux d'humidité est supérieur à 85%. - Éviter le contact direct en cas de peau sensible. - Utiliser les équipements de protection appropriés. 	
NOTE	<p><i>Les informations données s'appliquent au produit dont les performances ont été obtenues dans des conditions spécifiques. Pour des applications spécifiques du produit dans des circonstances particulières, veuillez contacter « Nippon Paint Sales & Marketing Dept. » (Le service des ventes et marketing de Nippon).</i></p> <p><i>Nous nous réservons le droit de modifier la fiche de données du produit sans autre avertissement.</i></p>	

NIPPON PAINT (VIETNAM) CO., LTD

N° 14, 13 Road - Bien Hoa Industrial Zone II - Long Binh Tan Ward - Bien Hoa City - Dong Nai Provinc - Vietnam

Tél : +84 - 251 3836579 – 3836586 (8 lignes) – Fax : +84 – 251 3836346 – 3836349