

SHIELDCOAT

...quite possible the best paint in the world
...probablement la meilleure peinture au monde

FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES

ULTRASHIELD WASHABLE INTERIOR/EXTERIOR ACRYLIC ULTRASHIELD ACRYLIQUE LAVABLE POUR INTÉRIEUR /EXTÉRIEUR

Description : ULTRASHIELD WASHABLE INTERIOR/EXTERIOR ACRYLIC est une peinture haute performance, de qualité supérieure, facile à appliquer, lavable et à base d'eau pour les murs en intérieur et extérieur. Elle est disponible en Satiné (Satin) et Fini Soyeux (Low lustre).

UTILISATIONS RECOMMANDÉES : acrylique de grande qualité pour obtenir un fini faible brillance sur les surfaces en plaque au plâtre surfacé, les maçonneries, le fibro, les briques, le bois et les panneaux en dur.

MÉTHODE D'APPLICATION : la préparation des surfaces est cruciale et est la responsabilité de constructeur, décorateur ou personne qui applique la peinture. Avant de commencer, les conditions climatiques doivent être prises en compte et doivent être jugées acceptables. Un niveau élevé d'humidité affectera la durée du séchage et la durée de séchage nécessaire entre les couches.

En cas de rénovation de surfaces en fibro qui pourraient contenir de l'amiante, veuillez télécharger et lire le GUIDE DE RÉNOVATION DE L'AMIANTE disponible sur :

<http://www.deir.qld.gov.au/asbestos/resources/pdfs/asbesvtos-home-renovators-trades-guide.pdf>

Préparation Générale :

Gratter toutes écailles de peinture. Réparer les fissures, trou de clous et toutes les imperfections avec du joint à base d'eau, laisser sécher, puis poncer pour obtenir une surface lisse. Remplir tous les trous des moulures, colonnades, etc. avec un joint adapté.

Surfaces déjà peintes :

Laver toute la surface en utilisant une solution d'eau et savon alcalin et conformément aux instructions, puis rincer soigneusement plusieurs fois avec l'eau, en remplaçant l'eau plusieurs fois. Laisser sécher avant de commencer la préparation générale ci-dessus.

Plaque au plâtre :

La surface doit être propre et sans poussière. Appliquer 1 couche de ULTRASHIELD SEALER UNDERCOAT (sous-couche). Poncer toute la surface pour obtenir une surface lisse.

Maçonnerie, enduit, brique, béton, fibro :

Éliminer tous les contaminants en lavant la surface avec une solution d'eau et de savon alcalin selon les instructions. Appliquer 1 couche de ULTRASHIELD 3 in 1 UNDERCOAT (sous-couche 3 en 1).

Panneaux en dur et bois :

La surface doit être propre et sans poussière. Appliquer 1 couche de ULTRASHIELD 3 in 1 UNDERCOAT (sous-couche 3 en 1).

Dilution & Nettoyage :

La dilution n'est pas recommandé. Nettoyer le matériel avec de l'eau immédiatement après utilisation.

SHIELDCOAT

...quite possible the best paint in the world
...probablement la meilleure peinture au monde

PROPRIÉTÉS :

Fini	Velouté
Disponible en	4L, 10L et 15L
Couleurs	Blanc, base claire, moyenne, foncée
Volume de solides	**50% en moyenne
Couverture théorique	14m ² /litre
Température optimum pour l'application	10°C à 35°C
Sec au touché	*30 minutes
Couche ultérieure	*2 heures
Séchage à coeur	*10 à 14 jours
Durée de vie du pot	24 mois

*Tous les chiffres sont donnés pour une température de 25°C et 50% d'humidité relative.

**Le contenu de solides varie en fonction de la base.

GUIDE D'APPLICATION

Méthode d'application	Pulvérisateur à air ; pinceau ; rouleau
Diluant	NON RECOMMANDÉ - utiliser l'additif « Shieldcoat Hot Weather Additive »
Mélanger soigneusement avant et pendant l'application en utilisant une large spatule plate.	
Dimension de l'embout pour le pulvérisateur	517
Nettoyage	A l'eau
Épaisseur du film mouillé	70 microns
Épaisseur du film sec	35 microns
Durée de séchage entre les couches	2 heures minimum

Ingestion	Ne pas induire le vomissement. Donner de l'eau à boire. Contacter un médecin.
Contact avec les yeux	Rincer les yeux en utilisant un bain oculaire jusqu'à l'arrêt de l'irritation. Contacter un médecin.
Inhalation	Mettre la personne à l'air. Contacter un médecin.
Contact avec la peau	Laver soigneusement avec de l'eau et du savon. Laver tous les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Contacter un médecin si l'irritation persiste.
Pour le médecin	Traiter symptomatiquement
Pour les premiers soins	Ayez un bain oculaire et une douche de sécurité

SHIELDCOAT

...quite possible the best paint in the world
...probablement la meilleure peinture au monde

RECOMMANDATIONS & PRÉCAUTIONS

Assurez-vous que les méthodes de santé et sécurité et les EPI (équipements de protection individuelle) sont utilisés quand ce produit est utilisé.

Assurer une ventilation adéquate quand ce produit est utilisé.

Entretien et maintenance: protéger le revêtement de tout contact abrasif pendant 10 jours. Laver périodiquement avec un détergent doux pour rafraîchir et préserver le revêtement.

FDSM (Fiche de Données de Sécurité du Matériel) **Disponible sur demande sur le site www.shieldcoat.com.au**

RENONCIATION :

Shieldcoat déclare que c'est la responsabilité de la personne qui applique ce produit de déterminer et vérifier s'il est adapté pour le résultat escompté avant application.

Les données et les recommandations contenues dans le présent document sont véridiques et exactes au moment de leur publication.